

BOROVICOVÝ DECHT (PINE TAR)

Lacq Stockholm Pine Tar (Borovicový decht) je tradičný tmavohnedý drevný borovicový decht najlepší kvality, ktorý je odolný voči poveternostným vplyvom. Produkt je mimoriadne vhodný na aplikáciu na staré vrstvy kreozotu a vytvára priedušný, impregnačný a ochranný náter, ktorý nebráni absorpcii alebo uvoľňovaniu vlhkosti. Produkt je viskózne konzistencie a má charakteristický zápach.

Použitie: na ochranu mäkkého dreva, ktorému dodáva prirodzený vzhľad a pekný matný povrch. Vhodný na prístrešky, stodoly, pilóty, ploty, člny, mlyny,...

Technické parametre

Výdatnosť	1 liter na 5 – 6 m ² . Vždy závisí od štruktúry, nasiakavosti dreva, hrúbky vrstvy, použitého náradia a podmienok aplikácie
Lesk	matný
Balenie	1; 2,5; 5; 20 l
Farba dechtu	tmavohnedá až čierna

Aplikačné údaje

Riedenie	Decht je pripravený na použitie. Neriedte, pri hustnutí, ale ohrejete plechovku v kúpeli s teplou vodou. Pre ľahšie spracovanie štetcom môžete riediť podľa želania vareným ľanovým olejom - vytvorenú zmes treba veľmi dobre premiešať, aj v priebehu aplikácie. Vždy najskôr vyskúšajte na vzorku, aby ste zistili, či získate požadovaný povrch. Ten sa môže líšiť podľa druhu dreva.
Príprava povrchu	Povrch musí byť suchý a zbavený mastnoty, nečistôt a uvoľnených, starých bitúmenových alebo dechtových vrstiev. Brúsenie nie je potrebné.
Aplikácia	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dôkladne premiešajte pred použitím a aj počas používania. 2. Nanášajte štetcom. 3. Ak je produkt príliš hustý, neriedte, ale otvorenú plechovku vložte do horúcej vody. 4. Naneste 2 tenké vrstvy na neošetrené drevo. Pri údržbe stačí 1 vrstva.
Doba schnutia	niekoľko týždňov do úplného vyschnutia
Čistenie náradia	terpentínom

Bezpečnostné opatrenia a likvidácia

Bezpečnostné opatrenia	Všetky bezpečnostné pokyny nájdete v Karte bezpečnostných údajov.
Likvidácia	Zvyšok materiálu po vyschnutí odovzdajte na mieste určenom obcou k ukladaniu komunálneho odpadu. Likvidujte podľa platnej miestnej/národnej legislatívy.
Skladovateľnosť	min. 2 roky od dátumu výroby, 5 – 30 °C v originálnom uzavretom obale v suchu. Zabráte zamrznutiu behom transportu aj skladovania

Informácie v tomto technickom liste sú orientačné a sú uvedené na základe praktických skúseností a testovaní. Podmienky alebo metódy manipulácie, skladovania, použitia alebo likvidácie výrobku sú mimo zodpovednosť distribútora.



RENOJAVA s.r.o.
 Jána Pavla II. 14495/1A
 080 01 Prešov
 Slovensko
 renojava@renojava.sk

www.renojava.sk

Predajňa
 Jána Pavla II. č. 1A
 080 01 Prešov
 Tel.: +421 905 941 984
 predajna@renojava.sk

Otváracie hodiny:
 Po – Pi: 8:00 – 16:30
 So: 8:00 – 12:00 (apr.-okt.)

Odborné informácie
 Tel.: +421 918 452 500
 produkty@renojava.sk

aktualizované jún 2024