



# OLEJOVÉ MORIDLO – MIEŠANÉ ODTIENE



Olejové moridlo zaisťuje intenzívne farebné tónovanie drevených podláh a dreveného nábytku. Transparentný, ľahko morený vzhľad dosiahnete nanesením stierkou a strojovým rozleštením. Pre trvalejšiu ochranu následne ošetríte bezfarebným Osmo Tvrdým voskovým olejom. Náter reguluje vlhkosť dreva a dovoľuje drevu „dýchať“. Po uschnutí je bezpečný pre ľudí, zvieratá i rastliny (odolnosť voči slinám a potu zodpovedá norme DIN 53160, vhodný pre detské hračky v súlade s normou EN 71.3).

## FYZIKÁLNE A TECHNICKÉ PARAMETRE

### OBLASTI POUŽITIA

Je určené na rôzne typy drevených podláh ako sú podlahy z masívneho dreva, parkety, ale tiež na OSB dosky a korkové podlahy, vhodné aj na schody a nábytok.

### ZLOŽENIE

Na báze prírodných rastlinných olejov a voskov (slnečnicový olej, lanový olej, sójový olej, bodliakový olej), pigmentov na báze oxidu železa a organických pigmentov, oxidu titaničitého (biely pigment), sikativ (sušidiel) a prídavných látok zaisťujúcich vodoodpudivosť. Nearomatizovaný lakový benzín (bez obsahu benzénu).

### FYZIKÁLNE VLASTNOSTI

**Hustota:** 0,9 – 1,15 g/cm<sup>3</sup>

**Viskozita:** 30 – 45 s (DIN EN ISO 2431/3mm, hustá)

**Zápach:** slabý, mierny, po vyschnutí bez zápachu

**Bod vzplanutia:** > 60 °C (DIN EN ISO 2719)

**Balenie:** 0,125 l; 0,75 l; 1 l; 2,5 l

**Výdatnosť:** Približne 24 – 48 m<sup>2</sup> z 1 litra pri 1 nátere.

Výdatnosť produktu plne závisí od druhu dreva a povrchovej úpravy.

**Obsah VOC:** EU limitná hodnota pre tento produkt (Kat.A/i) 500 g/l VOC. Tento výrobok obsahuje VOC max. 500 g/l.

**Skladovanie:** Trvanlivosť je 5 rokov alebo viac, ak je výrobok dobre uzavretý na suchom mieste. Ak výrobok zhustne v dôsledku nízkych teplôt, mal by sa pred aplikáciou nechať 24 - 36 hodín pri izbovej teplote, aby sa obnovila jeho pôvodná konzistencia.

### FAREBNÉ ODTIENE

RAL a NCS odtiene

## APLIKAČNÉ ÚDAJE

### PRÍPRAVA POVRCHU

Drevený povrch musí byť čistý, suchý a nesmie byť pokrytý námrazou (maximálna vlhkosť 20 %). Starostlivo odstráňte všetky staré farby a laky. Pri brúsení používajte ochrannú masku. Malé praskliny, ryhy alebo diery vyplňte Osmo Tmelom na drevo. Povrchy prebrúste, pričom začnite s hrubším brúsnym papierom. Finálne brúsenie podláh vykonávajte brúsnym papierom so zrnitosťou P120 - 150 a nábytku brúsnym papierom so zrnitosťou P220 - 240. Pred nanesením farby opatrne odstráňte z povrchu prach z brúsenia (pomocou kefy alebo vysávača).

### SPÔSOBY APLIKÁCIE

Náter je pripravený na priame použitie, pred aplikáciou dôkladne premiešajte. Výsledný náter závisí aj od vlastností dreva (druh dreva, rez...) a od spôsobu nanosenia. Z tohto dôvodu odporúčame prevedenie skúšobného náteru.

Transparentný náter: Naneste v tenkej vrstve Osmo Kefou na natieranie podláh alebo Osmo valčekom z mikrovlákna, popr. špachtľou na suchý a čistý povrch dreva a rozleštite bielym leštiacim kotúčom (padom). Nechajte zaschnúť, zaistíte dobré odvetrávanie.

Intenzívne farebné tóny: Ak si prajete výraznejšie farebné tóny dreva, naneste produkt v tenkej vrstve Osmo Kefou na natieranie podláh alebo Osmo valčekom z mikrovlákna a dobre rozotrite.

Tip: nepoužitým Osmo valčekom z mikrovlákna zotrite do 30 minútach stopy štetca a nechajte uschnúť pri dobrom vetraní. Ak chcete dosiahnuť ešte intenzívnejší farebný odtieň, naneste druhú vrstvu v tenkej vrstve pomocou Osmo Kefou na natieranie podláh alebo Osmo valčekom z mikrovlákna alebo stierky a opäť rozotrite leštiacim kotúčom (padom). Na malé plochy (napr. nábytok) môžete naniesť handričkou. V každom prípade odporúčame naniesť ako záverečnú vrstvu Osmo Tvrdý voskový olej Originál v tenkej vrstve. Pred nanesením tohto náteru zaistíte dôkladne zaschnutie povrchu ošetrovaného Osmo Olejovým moridlom.

### DOBA SCHNUTIA

Približne 12 hodín (pri bežných podmienkach, t. j. 23 °C a 50 % relatívnej vlhkosti vzduchu). Pri nižších teplotách a/alebo vyššej vlhkosti sa doba schnutia predlžuje.



## ČISTENIE PRACOVNÉHO NÁRADIA

Pracovné nástroje vyčistite Osmo Čističom štetcov (bez obsahu benzénu).

## UPOZORNENIE

Na vnútorné povrchy skriň a zásuviek aplikujte maximálne jeden náter handričkou v tenkej vrstve. Na tmavé typy tvrdého dreva s vysokým podielom obsiahnutých látok (ako sú wenge, mahagón, merbau a pod.) odporúčame použiť Osmo Tvrdý voskový olej alebo Osmo Čistý vosk.

Odtieň 3501 biely: neodporúčame použitie tohto odtieňa na podlahy vzhľadom na vysokú citlivosť na zašpinenie a prirodzené žltnutie.

Odtieň 3519 prírodný: odporúčame nanieť iba tenkú vrstvu náteru pomocou Osmo Kefou na natieranie podláh alebo Osmo valčeka z mikrovlákna a po jeho zaschnutí ošetriť bezfarebným Osmo Tvrdým voskovým olejom. Týmto spôsobom zaistíme prirodzený vzhľad dreveného povrchu. Na tmavých a červenkastých drevách sa môže objaviť jemne bielo zakalený povrch.

## BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA A LIKVIDÁCIA

### BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA

Karta bezpečnostných údajov je k dispozícii na požiadanie.

**POZOR! Akúkoľvek použitú handričku napustenú týmto výrobkom ihneď po použití skladujte vo vzduchotesnej nádobe (nebezpečenstvo samovznietenia).**

Suchý náter zodpovedá podľa DIN 4102 požiadavkám triedy B2 – normálne horľavý.

### LIKVIDÁCIA

Zostávajúci produkt a obal zneškodnite v súlade s národnou/miestnou legislatívou. Kód odpadu je 08 01 12. Kód obalu je 15 01 01.

Informácie v tomto technickom liste sú orientačné a sú uvedené na základe praktických skúseností a testovaní. Podmienky alebo metódy manipulácie, skladovania, použitia alebo likvidácie výrobku sú mimo zodpovednosť distribútora.

# RENOJAVA



### RENOJAVA s.r.o.

Jána Pavla II. 14495/1A  
080 01 Prešov  
Slovensko  
renojava@renojava.sk

www.renojava.sk

### Predajňa

Jána Pavla II. č. 1A  
080 01 Prešov  
Tel.: +421 905 941 984  
predajna@renojava.sk

Otváracie hodiny:  
Po – Pi: 8:00 – 16:30  
So: 8:00 – 12:00 (apr. – okt.)

### Odborné informácie

Tel.: +421 915 957 199  
osmo@renojava.sk

www.osmocolor.sk

aktualizované januára 2025