



TVRDÝ VOSKOVÝ OLEJ EFEKT RAW 3044



Na zušľachtenie dreva do vnútorných priestorov – na uchovanie prírodného svetlého odtieňa dreva.

Transparentný, matný náter na drevo, ktorý jedinečným spôsobom kombinuje výhody a prednosti prírodných olejov a voskov v jednom produkte. Plocha ošetrená Osmo Tvrdým voskovým olejom Effekt Raw odpudzuje nečistotu a vodu, je odolná voči oteru a je príjemná na dotyk. Vytvára rovnomernú optiku dreva, harmonický vzhľad a chráni drevo takmer neviditeľným spôsobom. V porovnaní s bežnými náterovými hmotami vytvárajú prírodné oleje a vosky rovnomerné zafarbenie a taktiež príjemný hladký povrch.

Produkt je ľahko aplikovateľný, bez nutnosti podkladového náteru alebo potreby medzibrúsenia - šetrí čas a peniaze. Náter je mikroporézny, nepraská, nelúpe sa, netvorí šupinky. Odolný voči vínu, pivu, káve, čaju, ovocným šťavám, mlieku a vode, vyhovuje požiadavkám normy DIN 68861-1A a zamedzuje vzniku stôp po vode. Po zaschnutí je náter neškodný pre ľudí, zvieratá a rastliny (odolný voči potu a slinám podľa normy DIN 53160, vhodný aj na detské hračky (v súlade s požiadavkami normy EN 71.3).

FYZIKÁLNE A TECHNICKÉ PARAMETRE

OBLASTI POUŽITIA

Osmo Tvrdý voskový olej Effekt Raw je vhodný ako takmer neviditeľný, ochranný povrchový náter na svetlé povrchy dreva vo vnútorných priestoroch, napr. na drevené podlahy a nábytok.

OBSIAHNUTÉ LÁTKY

Na báze prírodných rastlinných olejov a voskov (slnečnicový olej, sójový olej, bodliakový olej, karnaubový a kandelínový vosk), parafínov, oxidu titaničitého, sikaťív (sušidiel) a prídavných látok zaisťujúcich vodoodpudivosť. Dearomatizovaný lakový benzín (bez obsahu benzénu).

FAREBNÝ ODTIEŇ

3044 transparentný, matný

FYZIKÁLNE VLASTNOSTI

Viskozita > 70 s DIN EN ISO 2431/3 mm, tixotropná

Zápach slabý, mierny, po uschnutí je bez zápachu

Merná hmotnosť 0,94 – 0,96 g/cm³

pH nie je udané

Výdatnosť: 1 l pri 1 nátere na cca 30 m², v závislosti od charakteristiky ošetrovaného povrchu. Uvedená hodnota sa vzťahuje na hladké povrchy. Iné povrchy môžu viesť k rozdielom vo výdatnosti.

Obsah VOC: EU limitná hodnota pre tento produkt (Kat.A/i) 500 g/l VOC. Tento produkt obsahuje VOC max. 500 g/l.

BALENIE A SKLADOVANIE

Balenie: 0,75 l; 2,50 l; 10 l

Skladovanie: 2 roky a viac, ak je výrobok skladovaný v suchu a dobre uzavretý.

Nevystavujte pôsobeniu mrazu alebo teplotám vyšším ako 30 °C!

APLIKAČNÉ ÚDAJE

PRÍPRAVA POVRCHU

Povrch dreva musí byť čistý, suchý a nesmie byť pokrytý námrazou (max. 18 % vlhkosť dreva). Produkt je pripravený na použitie, neriedte. Dobre premiešajte.

Staré nátery s otvorenými pórami očistite, prípadne jemne obrúste. Staré farby a laky musia byť úplne odstránené. Pri brúsení používajte ochrannú masku proti prachu. Malé trhliny, väčšie škáry alebo otvory v dreve vyplňte tmelom. Opatrne obrúste povrch dreva. Najskôr použite hrubý brúsny papier a pre konečné brúsenie podláh alebo pracovných plôch použite hrubosť P120-P150, pre nábytok P180-P240. Pred aplikáciou náteru starostlivo z povrchu odstráňte brúsny prach (kefou alebo vysávačom).

SPÔSOBY APLIKÁCIE

Prípravok naneste v tenkej vrstve pevným Osmo štetcom, Osmo podlahovým štetcom (220 mm) alebo Osmo valčekom z mikrovlákna v smere vlákien dreva a starostlivo rozotrite. Nechajte schnúť cca 24 hodín. Počas schnutia zaistíte dostatočné vetranie. Potom naneste druhú vrstvu náteru rovnakým spôsobom. Pri renovácii olejovaných/voskovaných podláh spravidla postačuje jeden náter na očistenú a suchú plochu. Výsledný vrchný náter závisí – okrem iného – aj od prirodzených charakteristík dreva, z tohto dôvodu odporúčame prevedenie skúšobného náteru pred vlastným použitím.

ČISTENIE PRACOVNÉHO NÁRADIA

Vyčistite ihneď po použití pomocou Osmo Čističa štetcov (bez obsahu arómátov).

**DOBA SCHNUTIA**

Približne 24 hod. (pri bežných klimatických podmienkach, 23 °C a 50 % relatívnej vlhkosti vzduchu). Pri nízkych teplotách a vysokej vlhkosti vzduchu sa predlžuje doba schnutia. Zabezpečte dostatočné vetranie.

UPOZORNENIE

Tvrдый voskový olej Effekt Raw chráni drevo takmer neviditeľne. Nanesenie príliš veľkého množstva produktu a nedostatočné vetranie vedú k oneskoreniu doby schnutia a typickému zápachu oleja. Prípadné ťahy po štetci je možné odstrániť pomocou suchého nepoužitého valčeka z mikrovlákna do 30 minút po nanesení. Prírodný farebný odtieň dreva je zachovaný - nemení odtieň dreva, nevytvára trvale mokrý efekt. OSMO Tvrдый voskový olej Effekt Raw chráni drevo bez toho, aby bol náter viditeľný. Na tmavých/červenastých drevinách vytvára ľahko belavý nádych. Odporúčame previesť skúšobný náter. Pozor! Na vnútorných plochách skríň a zásuviek naneste pomocou handričky maximálne jednu vrstvu.

**BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA
A LIKVIDÁCIA****BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA**

Uchovávajte mimo dosah detí. Zabráňte kontaktu s pokožkou, očami a odevom. Ak je potrebná lekárska pomoc,

majte k dispozícii obal alebo etiketu výrobku. Používajte len v dobre vetranom priestore.

POZOR! Akúkoľvek použitú handričku napustenú týmto výrobkom ihneď po použití skladujte vo vzduchotesnej nádobe (nebezpečenstvo samovznietenia). Zaschnutý náter spĺňa požiadavky normy DIN 4102 triedu B2 (normálne horľavý). Karta bezpečnostných údajov je k dispozícii na vyžiadanie.

LIKVIDÁCIA

Likvidujte zostávajúci produkt a obal v súlade s miestnym nariadením. Číslo odpadu je 08 01 12. Recyklovať sa môžu len obaly úplne vyprázdnené a vyčistené obaly.

Informácie v tomto technickom liste sú orientačné a sú uvedené na základe praktických skúseností a testovaní. Podmienky alebo metódy manipulácie, skladovania, použitia alebo likvidácie výrobku sú mimo zodpovednosť distribútora.

**RENOJAVA s.r.o.**

Jána Pavla II. 14495/1A
080 01 Prešov
Slovensko
renojava@renojava.sk

www.renojava.sk

Predajňa

Jána Pavla II. č. 1A
080 01 Prešov
Tel.: +421 905 941 984
predajna@renojava.sk

Otváracie hodiny:
Po – Pi: 8:00 – 16:30
So: 8:00 – 12:00 (apr. – okt.)

Odborné informácie

Tel.: +421 915 957 199
osmo@renojava.sk

www.osmocolor.sk

aktualizované jan 2023