



Technický list

Cut Force Pro

Leštiaca pasta

Vysokovýkonná leštiaca pasta, ktorá výborne odstraňuje škrabance, stopy po brúsení a opotrebovaní. Inovatívna technológia leštenia z laboratória Menzerna zaisťuje maximálne odstránenie škrabancov pri zachovaní vynikajúceho lesku. Leštiaca pasta posúva opravu laku na novú úroveň. Vytvára ušľachtilý hlboký lesk a u intenzívne používaných bezfarebných lakov ho obnovuje.

Technické parametre

Farba	biela
Viskozita	8 – 15 Pa.s
Hustota	1,10 kg/l
Brúsenie	9
Lesk	9
Skladovanie	5 – 30 °C, chráňte pred mrazom a priamym slnečným žiarením
Aplikácia	rotačná, excentrická

Aplikačné údaje

Odporúčané použitie

1. Dôkladne vyčistite povrch.
2. Fl'aštičku pretrepte a naneste na leštiacu podložku alebo na pad ovčieho rúna
Pad s priemerom 95 mm: 3 kvapky o veľkosti hrášku
Pad s priemerom 180 mm: 7 kvapiek veľkosti hrášku.
3. Použite rotačný alebo excentrický leštiaci stroj a použite metódu krížového leštenia.
4. Pri leštení vyvíjajte silný, rovnomerný tlak a aplikujte produkt pri konštantne nízkej rýchlosti otáčania.
5. Spočiatku sa leštiaca pasta bude zdať trochu mliečna a mala by sa zapracovávať, kým nebude viditeľný len mierne priehľadný / mastný film.
6. Po dokončení leštenia odstráňte všetky zvyšky utierkou z mikrovlákna, už bez použitia tlaku.
7. Podľa požiadaviek na povrch sa môže vykonať druhá fáza na dosiahnutie povrchu s vysokým leskom. Tu máte možnosť opätovne naniesť prípravok Menzerna Cut Force Pro alebo Menzerna Finish. V oboch prípadoch v kombinácii s penovou podložkou Menzerna Soft Cut.

Bezpečnostné opatrenia a likvidácia



Optimálne pre:

Prémiové pady: Pad Premium Lamswool, pad Orbital Wool, pad Heavy Cut Foam.

Štandardné pady: Štandardný tvrdý pad, pad z ovčej vlny, obojstranný leštiaci pad z jahňacej kože.

Bezpečnostné opatrenia a likvidácia

Na požiadanie možno poskytnúť kartu bezpečnostných údajov.

Likvidujte zostávajúci produkt a obal v súlade s miestnymi nariadeniami.

RENOJAVA

Informácie v tomto technickom liste sú uvedené na základe praktických skúseností a testovaní.
Podmienky alebo metódy manipulácie, skladovania, použitia alebo likvidácie výrobku sú mimo našu zodpovednosť.



RENOJAVA s.r.o.

Jána Pavla II. 14495/1A
080 01 Prešov
Slovensko
info@renojava.sk

www.renojava.sk

Predajňa

Jána Pavla II. č. 1A
080 01 Prešov
Tel.: +421 905 941 984
info@renojava.sk

Otváracie hodiny:
Po – Pi: 8:00 – 16:30
So: 8:00 – 12:00 (apr.–okt.)

Odborné informácie

Tel.: +421 918 452 500
produkty@renojava.sk

aktualizované máj 2024