



Vodoodpudivý náter na kameň a betón, vhodný pre interiér aj exteriér. Ošetrované povrchy odpudzujú vodu a bránia rastu rias. Je mimoriadne vhodný na tehly, betón, pieskovec, vápenec a iné minerálne štruktúry.

Hlavné vlastnosti:

- jednoduchá aplikácia striekaním
- vysoká odolnosť
- šetrný k životnému prostrediu
- priedušný
- vynikajúca ochrana v alkalickom prostredí
- opticky neutrálny
- vytvrdzovanie pri izbovej teplote
- neobsahuje žiadne prchavé organické látky
- UV stabilný

## Technické parametre

<b>Farba a lesk</b>	úplne transparentný a bezfarebný.
<b>Základ</b>	oxid kremičitý (SiO <sub>2</sub> )
<b>Rozpúšťadlo</b>	voda
<b>Relatívna hustota pri 20 °C</b>	približne 1,004 kg/l
<b>Vzhľad pri 20 °C</b>	kvapalný
<b>Viskozita 20°C</b>	kvapalina 1 mPa.s
<b>Čas vytvrdzovania</b>	24 hodín*
<b>Bod vzplanutia</b>	neuplatňuje sa
<b>PH</b>	7,5
<b>Teoretická výdatnosť</b>	12 - 14 m <sup>2</sup> na liter (1 vrstva)
<b>Praktická výdatnosť</b>	závisí od určitých faktorov, ako je stupeň absorpcie podkladu, stav povrchu, spôsobu aplikácie a poveternostných podmienok prostredia

*\* 24 hodín je časový údaj pre schnutie pri izbovej teplote. Nízke teploty a vysoká relatívna vlhkosť vzduchu spomaľujú proces schnutia. Pri priemyselných aplikáciách je možné proces urýchliť. Je možné to dosiahnuť použitím ventilácie a/alebo vykurovacích prvkov, napríklad infračervených (50 - 80 °C). V závislosti od faktorov, ako je savosť podkladu, sa môže čas sušenia skrátiť na niekoľko minút. Potom je možné materiál zabaliť na manipuláciu a/alebo prepravu. Je potrebné, aby bol dodržaný čas na vytvrdnutie 24 hod., až potom môže prísť náter do kontaktu s vodou.*

## Aplikačné údaje

<b>Príprava povrchu</b>	Je veľmi dôležité, aby bol ošetrovaný povrch suchý a riadne očistený. V prípade nového betónu je najlepšie počkať určitý čas po vybratí z formy pred ošetrením povrchu. Táto doba sa môže pohybovať od 24 hodín do niekoľkých dní, v závislosti od použitého prostriedku zabraňujúceho priľnutiu betónu k forme (Form oil), zloženia betónu...
<b>Podmienky aplikácie</b>	Pre dosiahnutie optimálnych výsledkov je potrebné zohľadniť nasledujúce podmienky: <ul style="list-style-type: none"> <li>- teplota prostredia 10 až 30 °C</li> <li>- relatívna vlhkosť vzduchu maximálne 85 %</li> <li>- pred použitím pretrepte a nerieďte</li> <li>- aplikácia striekaním (HVLP, 4 bar, veľkosť trysky 0,7-1 mm)**</li> <li>- dostatočné vetranie počas aplikácie a vytvrdzovania</li> <li>- odporúča sa používať rukavice</li> </ul>

\*\* Tieto hodnoty odporúča spoločnosť NanoSkin. Vždy rozhoduje oblasť použitia, spôsob aplikácie, poveternostné podmienky a skúsenosti používateľa.

### Aplikácia NanoSkin Stone & Concrete pomocou HVLP pištole

Povrch riadne vyčistite a nechajte ho dostatočne dlho vyschnúť. Naneste NanoSkin Stone & Concrete pomocou HVLP pištole. Na dosiahnutie optimálnych výsledkov produkt naneste rovnomerne, ošetríte produktom celý povrch. Nechajte vytvrdnúť najmenej 24 hodín. Počas tejto doby povrch nepoužívajte a zabráňte jeho kontaktu s vodou.

### Čistenie náradia

#### Poznámka

demineralizovanou vodou

NanoSkin Stone & Concrete nie je vhodný na ošetrovanie už vodoodpudivých povrchov (mierne nasiakavých, leštených). Na zabezpečenie účinnosti náteru odporúčame vždy pred použitím otestovať na malej vzorke povrchu. Týmto spôsobom možno včas odhaliť akékoľvek nežiaduce zafarbenie.

## Bezpečnostné opatrenia a likvidácia

### Bezpečnostné opatrenia

Pozrite si Kartú bezpečnostných údajov (KBÚ).

### Skladovanie

Skladujte v uzavretých obaloch, v suchu a bez mrazu, pri 5 °C - 30 °C.

Minimálna doba trvanlivosti je 24 mesiacov.

Informácie v tomto technickom liste sú orientačné a sú uvedené na základe praktických skúseností a testovaní. Podmienky alebo metódy manipulácie, skladovania, použitia alebo likvidácie výrobku sú mimo zodpovednosť distribútora.

# RENOJAVA



#### RENOJAVA s.r.o.

Jána Pavla II. 14495/1A  
080 01 Prešov  
Slovensko  
renojava@renojava.sk

www.renojava.sk

#### Predajňa

Jána Pavla II. č. 1A  
080 01 Prešov  
Tel.: +421 905 941 984  
predajna@renojava.sk

#### Otváracie hodiny:

Po – Pi: 8:00 – 16:30  
So: 8:00 – 12:00 (apr.-okt.)

#### Odborné informácie

Tel.: +421 918 452 500  
produkty@renojava.sk