

## BELLAGIO



Dekoratívny, interiérový náter s kovovým vzhľadom, s perleťovým efektom. Ľahko sa aplikuje, čo umožňuje jednoducho vytvárať pôsobivé elegantné efekty. Je ideálny na dekoráciu vo vnútorných priestoroch v domácnostiach, showroomoch, obchodoch, kanceláriách a aj vo verejných priestoroch a pod. Vhodný pre klasický a aj moderný štýl. Vytvára jemný kovový efekt.

### Fyzikálne vlastnosti a technické parametre

Vzhľad	perleťový / saténový
Zloženie	špeciálne akrylové pojivo a perleťové/kovové pigmenty
Špecifická hustota	0,80 ± 0.15 kg/cm <sup>3</sup> pri 20 °C
Viskozita	30 000 ± 5000 (DIN 4 cup pri 20 °C)
Farba	strieborná, zlatá

### Aplikačné údaje

Nástroje	štetec, špachtľa, hladidlo z nerezovej ocele
Schnutie	(pri 20 °C a 65% relatívnej vlhkosti vzduchu) suchý na dotyk za 1 – 2 hod., úplne suchý 18 – 24 hod.
Výdatnosť	11 - 12 m <sup>2</sup> /l (pri aplikácií špachtľou) 10 - 11 m <sup>2</sup> /l (pri aplikácií plochým štetcom)
Riedenie	použitie špachtle – pripravený na použitie plochý štetec - max. 20 % vody
Povrchy	malta, sadra, sadrokartón, drevo, a pod. po vhodnej úprave

### Pracovný postup

**Príprava povrchu** povrch by mal byť pevný, suchý, čistý a konzistentný, bez nečistôt, mastnoty a pod. Od-lupujúce sa časti steny alebo skriedovateľé staré nátery musia byť odstránené a očistené kefou alebo brúsením. Nedokonalosti a trhliny vytmelené (napr. tmelom BOEROSTUC-CO). Na skriedovateľé povrchy naneste vrstvu FONDO 2000.

	Nový podklad	Podklady zo starých farieb na vodnej báze (mierne skriedovateľé)	Podklady zo starých farieb na vodnej báze
<b>Základ</b>	ARTDECOR FONDO 1 náter	ARTDECOR FONDO 1 náter	ARTDECOR FONDO 1 náter
<b>Konečný náter</b>	BELLAGIO 1 náter	BELLAGIO 1 náter	BELLAGIO 1 náter



## Odporúčany spôsob použitia

### Spôsob použitia

Po nanosení náteru ARTDECOR FONDO (odporúčame počkať min. 24 hod.), naneste jednu vrstvu náteru BELLAGIO. V závislosti od požadovaného efektu, môžete použiť tieto techniky:

**Aplikácia špachtľou:** špachtľou alebo hladítkom naneste tenkú vrstvu produktu (produkt naneste bez riedenia). Po 5 – 10 min. vyhladte špachtľou pohybmi krížom-krážom.

**Aplikácia plochým štetcom:** vytvára sa kefový efekt. Zriedený produkt naneste plochým štetcom krátkymi ťahmi do kríža. Pre dosiahnutie požadovaného efektu musí byť povrch hladký a rovnomerný.

Pred použitím jemne produkt premiešajte, nepoužívajte vysokorychlostné miešadlo.

Náradie po použití vyčistite vo vode.

## Bezpečnostné opatrenia a likvidácia

Zmes nie je považovaná za nebezpečnú.

Nespracovávať pri teplote nižšej ako 5 °C alebo vyššej ako 30 °C a pri relatívnej vlhkosti vyššej ako 85 %. Neaplikovať pri kondenzácii vody a pri priamom slnečnom žiarení. Skladujte na chladnom mieste a chráňte pred mrazom.

Likvidovať v súlade s miestnymi zákonmi a predpismi o odpadoch. Zabráňte úniku do kanalizácie alebo vodných tokov. Zatriedenie podľa katalógu odpadov: 08 01 20 – Vodné suspenzie obsahujúce farby alebo laky iné ako uvedené v 08 01 19.

Informácie v tomto technickom liste sú uvedené na základe praktických skúseností a testovaní. Podmienky alebo metódy manipulácie, skladovania, použitia alebo likvidácie výrobku sú mimo našu zodpovednosť.



### RENOJAVA s.r.o.

Jána Pavla II. 14495/1A  
080 01 Prešov  
Slovensko  
renojava@renojava.sk

www.renojava.sk

### Predajňa

Jána Pavla II. č. 1A  
080 01 Prešov  
Tel.: +421 905 941 984  
predajna@renojava.sk

Otváracie hodiny:  
Po – Pi: 8:00 – 16:30  
So: 8:00 – 12:00 (apr. - okt.)

### Odborné informácie

Tel.: +421 918 452 500  
produkty@renojava.sk

www.renojava.sk

aktualizované okt 2023