

FONDO 2000



Spevňujúci základný náter na báze emulzie akrylových mikropolymérov. Malé častice pojiva vynikajúco prenikajú do podkladu, minimalizujú absorpciu vody a vyrovnávajú oblasti s odlišnou absorpciou. Môže byť použitý ako základ na všetky stavebné povrchy (omietky rôzneho druhu, sadrokartón, betón, vlákňitý cement, mierne skriedovateľé povrchy), ktoré budú pretreté s vodou riediteľnými a syntetickými nátermi.

Fyzikálne vlastnosti a technické parametre

Vzhľad	transparentný
Zloženie	pojivo na báze emulzie akrylových mikropolymérov
Špecifická hustota	1,01 ± 0,02 g/cm ³ pri 20 °C
Viskozita	13 ± 2 s (DIN 4 cup pri 20 °C)
Sušina	11 ± 0,5 %
Farba	transparentná

Aplikačné údaje

Nástroje	štetec
Schnutie	proti prachu po 1 – 2 hod.; pretierateľný najskôr po 24 hod. (doba schnutia sa môže predlžovať s nižšou teplotou a vyššou vlhkosťou)
Výdatnosť	10 – 11 m ² /l v jednej vrstve (závisí od nasiakavosti povrchu)
Riedenie	50 – 100 % vody (závisí od absorpcii povrchu)
Povrchy	vonkajšie a vnútorné povrchy (omietky, murivo, cement)

Pracovný postup

Príprava povrchu povrch by mal byť pevný, suchý, čistý a konzistentný, bez nečistôt, mastnoty atď. Odlupujúce sa časti steny alebo skriedovateľé staré nátery musia byť odstránené. Neaplikujte na čerstvo nanosené alebo obzvlášť alkalické podklady; počkajte najmenej 4 týždne na úplné vyzretie.



Bezpečnostné opatrenia a likvidácia

Zmes nie je považovaná za nebezpečnú.

Nespracovávať pri teplote nižšej ako 5 °C alebo vyššej ako 30 °C a pri relatívnej vlhkosti vyššej ako 85 %. Neaplikovať pri kondenzácii vody a pri priamom slnečnom žiarení. Skladujte na chladnom mieste a chráňte pred mrazom.

Likvidovať v súlade s miestnymi zákonmi a predpismi o odpadoch. Zabráňte úniku do kanalizácie alebo vodných tokov. Zatriedenie podľa katalógu odpadov: 08 01 20 – Vodné suspenzie obsahujúce farby alebo laky iné ako uvedené v 08 01 19.

Informácie v tomto technickom liste sú uvedené na základe praktických skúseností a testovaní. Podmienky alebo metódy manipulácie, skladovania, použitia alebo likvidácie výrobku sú mimo našu zodpovednosť.

RENOJAVA



RENOJAVA s.r.o.

Bulharská 26
080 01 Prešov
Slovensko
renojava@renojava.sk

www.renojava.sk

Predajňa

Jána Pavla II. č. 1A
080 01 Prešov
Tel.: +421 905 941 984
predajna@renojava.sk

Otváracie hodiny:
Po – Pi: 8:00 – 16:30
So: 8:00 – 12:00

Odborné informácie

Tel.: +421 918 452 500
produkty@renojava.sk

www.renojava.sk

aktualizované máj 2018