

## IDROACRIL



Izolačný náter na báze emulzie akrylovej živice.

Pri aplikácii na steny produkt vyrovnáva oblasti s odlišnou absorpciou, spevňuje drobné povrchy a zlepšuje príľnavosť následných vodou riediteľných náterov. Vhodné pre všetky typy interiérových podkladov aj na mierne skriedovateľé povrchy.

### Fyzikálne vlastnosti a technické parametre

Vzhľad	transparentný (mliečny)
Zloženie	pojivo na báze emulzie akrylových polymérov
Špecifická hustota	1,02 ± 0,02 g/cm <sup>3</sup> pri 20 °C
Viskozita	12 ± 2 s (DIN 4 cup pri 20 °C)
Sušina	25,3 ± 0,5 %
Farba	transparentná mliečna

### Aplikačné údaje

Nástroje	štetec
Schnutie	pretierateľný najskôr po 24 hod., (doba schnutia sa môže predlžovať s nižšou teplotou a vyššou vlhkosťou)
Výdatnosť	30 – 60 m <sup>2</sup> /l na náter v závislosti od nasiakavosti povrchu a nariadenia produktu
Riedenie	4 – 6 l vody na 1 l produktu (závisí od absorpcii povrchu)
Povrchy	vnútorné murované konštrukcie (omietky, murivo, cement)

### Pracovný postup

Príprava povrchu	povrch by mal byť pevný, suchý, čistý a konzistentný, bez nečistôt, mastnoty atď. Odlupujúce sa časti steny alebo silno skriedovateľé staré nátery musia byť odstránené tlakovým čistením. Neaplikujte na čerstvo nanosené alebo obzvlášť alkalické podklady; počkajte najmenej štyri týždne na úplné vyzretie.
------------------	---

### Bezpečnostné opatrenia a likvidácia

Zmes nie je považovaná za nebezpečnú.

Obsahuje: 1,2-benz-izotiazol-3 (2H) -on; 1,2-benzizotiazolin-3-on: Môže vyvolať alergickú reakciu.



Nespracovávať pri teplote nižšej ako 5 °C alebo vyššej ako 30 °C a pri relatívnej vlhkosti vyššej ako 85 %. Neaplikovať pri kondenzácii vody a pri priamom slnečnom žiarení. Skladujte na chladnom mieste a chráňte pred mrazom.

Likvidovať v súlade s miestnymi zákonmi a predpismi o odpadoch. Zabráňte úniku do kanalizácie alebo vodných tokov. Zatriedenie podľa katalógu odpadov: 08 01 20 – Vodné suspenzie obsahujúce farby alebo laky iné ako uvedené v 08 01 19.

Informácie v tomto technickom liste sú uvedené na základe praktických skúseností a testovaní. Podmienky alebo metódy manipulácie, skladovania, použitia alebo likvidácie výrobku sú mimo našu zodpovednosť.

# RENOJAVA

**RENOJAVA s.r.o.**

Bulharská 26  
080 01 Prešov  
Slovensko  
renojava@renojava.sk

[www.renojava.sk](http://www.renojava.sk)

**Predajňa**

Jána Pavla II. č. 1A  
080 01 Prešov  
Tel.: +421 905 941 984  
predajna@renojava.sk

Otváracie hodiny:  
Po – Pi: 8:00 – 16:30  
So: 8:00 – 12:00

**Odborné informácie**

Tel.: +421 918 452 500  
produkty@renojava.sk

[www.renojava.sk](http://www.renojava.sk)

aktualizované máj 2018