



LITOSIL FONDO 321



Čistý kremičitan draselný, ako fixátor pre základný náter v silikátových lakovacích systémoch.

Produkt vytvára s minerálnym podkladom kryštálovú mriežku a môže sa preto nanášať iba na podklady na báze vápna, aby sa zvýšila ich poveternostná odolnosť a odolnosť proti znečisteniu. Môže sa tiež použiť na zriedenie Litosilu, ak je to potrebné na dosiahnutie dekoratívnych efektov.

Fyzikálne vlastnosti a technické parametre

Vzhľad	transparentný
Zloženie	kremičitan draselný
Špecifická hmotnosť	1,05 ± 0,05 g/cm ³ pri 20 °C
Viskozita	12 ± 2 (DIN 4 pri 20 °C)
Sušina	8,0 ± 0,5 %
Priepustnosť vody	0,004 m UNI EN ISO 7783-2 UNI EN 1062-1
Farba	biela

Aplikačné údaje

Nástroje	štetec
Schnutie (pri 20 °C a 65% relatívnej vlhkosti vzduchu)	suchý na dotyk za 2 – 3 hod., na prelakovanie za min. 24 hod. úplná reakcia môže trvať asi 1 – 2 týždne
Výdatnosť	4 – 5 m ² /l (na náter), drsné povrchy môžu znižovať výdatnosť
Riedenie	pripravený na použitie

Pracovný postup

Povrchy	neskriedovateľé vápenaté alebo vonkajšie murivo na báze vápna alebo cementu
Príprava povrchu	podklad by mal byť pevný, suchý, čistý a bez aktívnych vlhkých škvrn. Starý kriedový náter odstráňte tlakovým umývaním.
Aplikácia	neaplikujte na čerstvo nanosené alebo veľmi zásadité podklady. Počkejte min. 4 týždne pre úplné uschnutie podkladu.
Všeobecné odporúčania	Minerálne výrobky sa nesmú nanášať na priamom slnečnom svetle alebo pri silnom vetre a v žiadnom prípade nikdy nie pri teplotách pod 5 °C alebo nad 25 °C. Chráňte sklo a kovové časti, pretože kremičitan draselný pôsobí proti týmto materiálom veľmi silno. produkt skladujte na chladnom mieste. Chráňte pred mrazom.



Bezpečnostné opatrenia a likvidácia

Karta bezpečnostných údajov je k dispozícii na vyžiadanie. Likvidujte v súlade s národnou a regionálnou legislatívou o obaloch a odpadoch. Zabráňte úniku do kanalizácie alebo vodných tokov.

Informácie v tomto technickom liste sú uvedené na základe praktických skúseností a testovaní. Podmienky alebo metódy manipulácie, skladovania, použitia alebo likvidácie výrobku sú mimo našu zodpovednosť.

RENOJAVA



RENOJAVA s.r.o.

Jána Pavla II. 14495/1A
080 01 Prešov
Slovensko
renojava@renojava.sk

www.renojava.sk

Predajňa

Jána Pavla II. č. 1A
080 01 Prešov
Tel.: +421 905 941 984
predajna@renojava.sk

Otváracie hodiny:
Po – Pi: 8:00 – 16:30
So: 8:00 – 12:00

Odborné informácie

Tel.: +421 918 452 500
produkty@renojava.sk

www.renojava.sk

aktualizované júla 2023