



SANYA PITTURA



Mimoriadne nepriehľadná, umývateľná farba, ktorá využíva bakteriostatické vlastnosti iónov striebra, ktorá zabezpečuje hĺbkovú a trvalú ochranu povrchov pred množením baktérií a napadnutím plesňami.

Má vynikajúce krytie a vysokú nepriehľadnosť. V priestoroch kde sa aplikuje, zlepšuje celkový stav priestorov a životné prostredie. Je ideálne pre domáce, zdravotnícke, profesionálne aj komerčné prostredie. Je odolná voči častému umývaniu. Je bez obsahu formaldehydu, s certifikátom IAQ v triede A+ (kvalita vnútorného ovzdušia).

Fyzikálne vlastnosti a technické parametre

Vzhľad	matný
Zloženie	na báze pojív v emulzii
Špecifická hmotnosť	1,62 ± 0.03 g/cm ³ pri 20 °C
Viskozita	10 000 ± 2000 (G6 V20 pri 20 °C)
Stupeň lesku	veľmi matný < 4 pri 85 °
Kontrastný pomer	trieda 2 pri 8 m ² /l
Granulometria	jemné < 100 µm
Odolnosť voči umývaniu	trieda 2 (≥ 5a < 20 µm po 200 cykloch)
Priepustnosť vodných pár	vysoká > 150 g/m ² /deň
Zachytávanie nečistôt	nízke < 9
Farba	biela, biely základ
VOC	obsah VOC v produkte je 3 g/l (Kat./podkat. A/a 30 g/l)

Aplikačné údaje

Nástroje	štetec, valček
Schnutie	suchý na pretieranie 6 hod. (pri 20 °C a 50 % relatívnej vlhkosti vzduchu)
Výdatnosť	11 – 12 m ² /l na 1 náter (podľa nasiakavosti podkladu)
Riedenie	10 – 20 % s vodou
Čistenie nástrojov	vodou
Povrchy	omietky, sadrokartón, vláknocement, hladké štukové steny, tapety, vhodne upravené drevo



Pracovný postup

Príprava povrchu

podklad by mal byť pevný, suchý, čistý a konzistentný, bez škvŕn od vlhkosti, zvyškov nečistôt, mastnoty a pod. Staré, nesúdržné alebo rozpadajúce sa farby musia byť očistené kefou alebo brúsením. Nedokonalosti, praskliny a odlupovanie musia byť odstránené a vyplnené tmelom.

Aplikácia

pred použitím dôkladne premiešajte, na skriedovatené farby naneste 1 vrstvu Fondo 2000. Na povrchy s dobre ukotveným náterom naneste priamo 2 vrstvy Sanya Pittura.

	Nový podklad	Podklady zo starých farieb na vodnej báze (mierne skriedovatelé)	Podklady zo starých farieb na vodnej báze
Náter	FONDO 2000 1 náter	FONDO 2000 1 náter	-
Konečný náter	SANYA PITTURA 2 nátery	SANYA PITTURA 2 nátery	SANYA PITTURA 2 nátery

Všeobecné odporúčania

V prípade čerstvých omietok alebo stierkovej hmoty počkajte, kým nevytvrdnú najmenej 4 týždne. Existujúce plesne, huby a podobne z povrchu odstráňte a ošetrte povrch protiplesňovým náterom. Produkt uchovávajte v chlade a chráňte ho pred mrazom. Neaplikujte pri teplotách pod 5 °C alebo nad 30 °C. Pred použitím a aj počas používania ich dôkladne premiešajte. Aby sa zabránilo farebným rozdielom, odporúčame použiť rovnakú výrobnú šaržu na rovnakú stenu. Aplikácie vykonané po nejakom čase alebo s rôznymi šaržami môžu mať za následok nehomogénne odtiene. Výťažnosť je vypočítaná na pripravenom podklade, na stredne nasiakavom povrchu, avšak skutočnú výťažnosť je možné si overiť praktickou skúškou na podklade. Vždy si overte kompatibilitu a príľnavosť povrchu. Náter získava svoje odporové vlastnosti po asi 15 – 20 dňoch od skončenia aplikácie. Náradie očistite vodou.

Bezpečnostné opatrenia a likvidácia

Karta bezpečnostných údajov je k dispozícii na vyžiadanie. Likvidovať v súlade s miestnymi zákonmi a predpismi o odpadoch. Zabráňte úniku do kanalizácie alebo vodných tokov.

Informácie v tomto technickom liste sú uvedené na základe praktických skúseností a testovaní. Podmienky alebo metódy manipulácie, skladovania, použitia alebo likvidácie výrobku sú mimo zodpovednosť dodávateľa.



RENOJAVA s.r.o.

Jána Pavla II. 14495/1A
080 01 Prešov
Slovensko
renojava@renojava.sk

www.renojava.sk

Predajňa

Jána Pavla II. č. 1A
080 01 Prešov
Tel.: +421 905 941 984
predajna@renojava.sk

Otváracie hodiny:
Po – Pi: 8:00 – 16:30
So: 8:00 – 12:00 (apr. - okt.)

Odborné informácie

Tel.: +421 918 452 500
produkty@renojava.sk

www.renojava.sk

aktualizované okt 2023