

## AgingStain

pre šedý „zvetralý“ vzhľad

Dekoračné šednutie pre vonkajšie drevené povrchy.

AgingStain je šetrný k životnému prostrediu a vytvára šedý poveternostný efekt. Toto riadené erodovanie AgingStain na exponovaných plochách kompenzuje prirodzené starnutie dreva a aktívne prispieva k vyváženej patine fasád.

### Fyzikálne a technické parametre

---

|                 |   |
|-----------------|---|
| Zloženie        | olejovo – vosková emulzia s reaktívnym účinkom aditív                                     |
| Konzistenciácia | pripravený na použitie, dobre premiešajte pred použitím                                   |
| Hustota         | 1,03 – 1,08 kg/l  |
| VOC             | < 3 %   |
| Farba           | štandardné farby 100 (striebornosivá), 200 (stredne sivá), 300 (hnedosivá)                |
| Lesk            | polo matný  |
| Klasifikácia    | zmes nie je klasifikovaná ako nebezpečná a nie je nutné označovanie podľa 1272/2008 (CLP) |

### Aplikačné údaje

---

|           |  |
|-----------|--|
| Výdatnosť | cca 6 – 8 m <sup>2</sup> /l na vrstvu (v závislosti od nasiakavosti podkladu)                      |
| Aplikácia | neriedené štetcom, valčekom alebo striekaním   |
| Riedenie  | môže sa riediť do 5 % vodou, podľa potreby. Pred použitím dobre premiešajte a skontrolujte odtieň. |

### Pracovný postup

---

#### Príprava podkladu

Podklad musí byť zbavený prachu, živice a ďalších nečistôt. Rezné hrany musia byť v súlade s predpísanou konfiguráciou systému- ochrana proti vnikaniu vody.

#### Pracovný postup

Priemyselná aplikácia 1 – 2x AgingStain.

Produkt je pripravený na použitie. Vždy dobre premiešajte a kontrolujte odtieň.

**Schnutie** pretierateľný po 2 – 4 hodinách (20 °C a relatívnej vlhkosti 65 %) ideálne je schnutie cez noc

**Čistenie** ihneď po použití vodou, Clean-up čističom alebo Universal Cleaner SE

**Drevo a drevené povrchy** drsný povrch má vplyv na adhéziu a preto je vhodné pred aplikáciou takéto povrchy vždy prebrúsiť.

**Obsah vlhkosti dreva** vlhkosť dreva by mala byť medzi 12 – 16 % a nesmie prekročiť limit 18%.

**Povinnosti** skontrolujte priemyselné spracovanie dreva, hlavne rezné hrany a mechanické poškodenia na čelnej strane. Tie musia byť ošetrené s originálnym náterovým systémom (ochrana proti vniknutiu vody). Odporúčame dodatočný náter.

**Distribúcia:** RENOJAVA s.r.o., Bulharská 26, 080 01 Prešov, +421 51 77 22 509, renojava@renojava.sk.

## AgingStain

pre šedý „zvetralý“ vzhľad

### Dodatočné informácie

Výsledný farebný odtieň závisí od použitého množstva a samotnej farbe dreva. Pre dosiahnutie rovnomernej patiny na inak absorbujúce podklady odporúčame použiť HydroOil Primer a lebo Lignol WAB ako primer.

### Údržba

AgingStain je moridlo, ktoré umožňuje prirodzené zvetrávanie dreva a vedie ku strieborno šedej patine. Mechanické poškodenia môžu byť ošetrené s AgingStain.

### Likvidácia a skladovanie

---

#### Likvidácia a odpad

Znečistená voda použitá na čistenie nesmie byť použitá do kanalizácie a povrchových vôd. Pridaním 0,5 % koagulantu na čistenie vody spôsobí vyzrážanie pevnej látky. Vytvorí sa sediment. Tento sediment sa musí likvidovať ako nebezpečný odpad.

**Kód odpadu** 08 01 10 / 08 01 15.

**Skladovanie** 6 mesiacov v originálnom obale, pri teplote nad +5 °C, (pri dlhšej dobe skladovania, spravte test farby skúšobnou vrstvou)

### Bezpečnostné opatrenia

---

**Bezpečnostné pokyny:** Dodržujte bezpečnostné upozornenia uvedené v Karte bezpečnostných údajov a čítajte etiketu produktu. Dokonca aj pri práci s produktami s nízkymi emisiami musia byť dodržiavané obvyklé ochranné opatrenia (pracovný odev, okuliare). Zabráňte únikom do podzemnej a povrchovej vody. Uchovávajte mimo dosahu detí. Počas práce a po použití zabezpečte dostatočné vetranie. Neobsahuje dráždivé látky vypúšťané do ovzdušia.

*Pri striekaní: nevdychujte rozprášenú hmlu/aerosóly.*

Všetky tieto informácie a pokyny sú nezáväzná a zodpovedajú aktuálnym vedomostiam a znalostiam. Zodpovednosť je obmedzená, výrobca nezodpovedá za podmienky užívateľa a odporúča sa skúška v závislosti od individuálnych okolností u zákazníka.