

## LignoStain

Moridlo pre exteriér

Hydro moridlo s veľkou hĺbkou zafarbenia. Je mimoriadne prenikavý a zafarbí intenzívne. Umožňuje jednoduchú následnú starostlivosť. Vhodný pre typ dreva smrek a douglasky.

- ✓ Regulované zvetrávanie
- ✓ Polotransparentný
- ✓ Obsahuje obnoviteľné zdroje

### Fyzikálne a technické parametre

---

Zloženie	olejová emulzia s pigmentom a účinné látky
Viskozita	riedka kvapalina
pH	7,8
Hustota	1,01 – 1,1 kg/l
VOC	< 1 %
Farba	bezfarebný, použitie ako impregnačný farebný odtieň, na vyžiadanie
Lesk	polo matný
Klasifikácia	zmes nie je klasifikovaná ako nebezpečná a nie je nutné označovanie podľa 1272/2008 (CLP)

### Aplikačné údaje

---

Výdatnosť	cca 6 – 8 m <sup>2</sup> /l na vrstvu (v závislosti od nasiakavosti podkladu)
Produktové varianty	smrekovec, douglaska, ceder
Aplikácia	neriedené štetcom, valčekom alebo striekaním na veľké plochy sa odporúča nástrek

### Pracovný postup

---

#### Príprava podkladu

Podklad musí byť zbavený prachu, živice a ďalších nečistôt. Pozor na čisté ešte neošetrené povrchy. Rezné hrany musia byť v súlade s predpísanou konfiguráciou systému- ochrana proti vnikaniu vody.

Vhodné predčistenie: LignoStain bezfarebný alebo Lignol WAB. Prelakovanie ručne alebo postrekom v smere dreva. Predčistením dosiahneme rovnakú nasiakavosť povrchu a tým dosiahneme jednotné morenie.

#### Pracovný postup

Priemyselná aplikácia 1 – 2x LignoStain.

Produkt je pripravený na použitie. Vždy dobre premiešajte a kontrolujte odtieň.

**Schnutie** na dotyk po 2 – 3 hodinách  
pretierateľný po 4 – 6 hodinách

## LignoStain

Moridlo pre exteriér

**Čistenie** ihneď po použití vodou

**Drevo a drevené povrchy** drsný povrch má vplyv na adhéziu a preto je vhodné pred aplikáciou takéto povrchy vždy prebrúsiť.

**Obsah vlhkosti dreva** vlhkosť dreva by mala byť medzi 12 – 16 % a nesmie prekročiť limit 18%.

### Dodatočné informácie

LignoStain je veľmi vhodný pre ošetrovanie tepelne upraveného dreva. Prírodná termo farba dreva je zdôraznená a aj zachovaná.

LignoStain môže byť použitý ako základný náter pod PerColor alebo WoodCare.

### Údržba

Pri silnej expozícii môže byť udržiavaný s 1x LignoStain® / 1x AquaStop® alebo WoodCare Pflegeol. Pravidelné kontroly a opravy malých povrchových chýb sú nevyhnutné pre efektívnu a účinnú údržbu.

### Likvidácia a skladovanie

#### Likvidácia a odpad

Znečistená voda použitá na čistenie nesmie byť použitá do kanalizácie a povrchových vôd. Pridaním 0,5 % koagulantu na čistenie vody spôsobí vyzrážanie pevnej látky. Vytvorí sa sediment. Tento sediment sa musí likvidovať ako nebezpečný odpad.

**Kód odpadu** 08 01 11 / 08 01 12.

**Skladovanie** 6 mesiacov v originálnom obale, pri teplote nad +5 °C, (pri dlhšej dobe skladovania, spravte test farby skúšobnou vrstvou)

### Bezpečnostné opatrenia

**Bezpečnostné pokyny:** Dodržujte bezpečnostné upozornenia uvedené v Karte bezpečnostných údajov a čítajte etiketu produktu. Dokonca aj pri práci s produktami s nízkymi emisiami musia byť dodržiavané obvyklé ochranné opatrenia (pracovný odev, okuliare). Zabráňte únikom do podzemnej a povrchovej vody. Uchovávajte mimo dosahu detí. Počas práce a po použití zabezpečte dostatočné vetranie. Neobsahuje dráždivé látky vypúšťané do ovzdušia.

*Pri striekaní: nevdychujte rozprášenú hmlu/aerosóly.*

Všetky tieto informácie a pokyny sú nezáväzná a zodpovedajú aktuálnym vedomostiam a znalostiam. Zodpovednosť je obmedzená, výrobca nezodpovedá za podmienky užívateľa a odporúča sa skúška v závislosti od individuálnych okolností u zákazníka.