

**ECOFILL TECH****Jednozložkový, akrylový tmel na vodnej báze, bez obsahu rozpúšťadiel, na drevené podlahy****Popis**

CHIMIVER *Ecofill Tech* je jednozložkový akrylový tmel na vodnej báze bez obsahu rozpúšťadiel, ktorý sa v zmesi s drevným prachom, ktorý vzniká pri brúsení, používa na vyhladenie drevenej podlahy. Vďaka svojej viskozite má vynikajúcu plniacu silu, ktorá umožňuje rýchle brúsenie podlahy bez nerovnosti a netesností. CERTIFIKÁTY: EC1 PLUS. ECOFILL TECH Môže prispieť k dosiahnutiu QI CREDIT 4.1 podľa parametrov GEV zo dňa 3. marca 2009, pretože spĺňa certifikačný protokol LEED (Leadership in Energy and Environmental Design).

**Charakteristické vlastnosti**

Zmiešavací pomer	15 – 20 % prach a 85 – 80 % tmel
Teplota pri aplikácii	+10 °C ÷ +25 °C
Skupenstvo	hustá kvapalina
Aplikácia	plastová alebo nerezová hladká stierka
Výdatnosť	20 – 25 m <sup>2</sup> /l
Obrúsenie	1 hod. (1)
Skladovanie	12 mesiacov (2)
Balenie	5 L
Čistenie nástrojov	DILUENTE DNH 40 (ihneď po použití)

(1).... pri 20 °C a 65 % relatívnej vlhkosti vzduchu

(2).... v originálnom uzatvorenom obale pri teplote +10 °C až 25 °C

**Použitie**

Pred použitím dobre pretrepte.

Po prebrúsení drevenej podlahy brúsny papierom so zrnitosťou 24 alebo 36 a zrnitosťou 80 a po dôkladnom vysatí naneste hladkou stierkou ECOFILL TECH zmiešaný s dreveným prachom získaným brúsením toho istého dreva. Použite brúsny papier so zrnitosťou 80 – 100 (pomer miešania upravte podľa veľkosti trhlín s ohľadom na percentá uvedené vyššie). Po dokončení vyhladzovania, ak sú niektoré trhliny stále otvorené, aplikáciu zopakujte, vždy zmiešajte ECOFILL TECH s rovnakým dreveným prachom. Po dokončení tmelenia, obrúste brúsny papierom so zrnitosťou 100 a pokračujte ďalšími krokmi brúsenia drevenej podlahy. Dajte pozor na prebytky produktu, ktoré by predlžovali dobu schnutia.

V prípade tmelenia tmavých drevín je vhodné vykonať predbežné skúšky, aby sa skontrolovala kompatibilita konečnej farby. Drevené podlahy vytmelené ECOFILL TECH, môžu byť po uschnutí ošetrené náterom na báze vody aj rozpúšťadiel.

**Poznámka:** Nanášajte ECOFILL TECH nerezovou alebo plastovou stierkou. Železné stierky neodporúčame, pretože by mohli pri kontakte s tmelom vytvárať hrdzu, ktorá by spôsobila stmavnutie škár. V prípade dreívín s vysokým obsahom trieslovín je vhodné vykonať predbežné skúšky.

### **Bezpečnostné upozornenia**

Karta bezpečnostných údajov je k dispozícii na vyžiadanie.

Zneškodnite obsah/nádobu podľa platnej národnej/regionálnej legislatívy.

Informácie uvedené v technickom liste sú na základe poskytnutých informácií od výrobcu. Podmienky alebo metódy manipulácie, skladovania, použitia alebo likvidácie výrobku sú mimo zodpovednosť distribútora.