

TECHNICKÝ LIST

ECØ V



Jednozložkový, polyuretánový, vodou riediteľný lak na drevené podlahy so zníženým obsahom prchavých organických zlúčenín.

Lak má vysokú odolnosť proti oderu a silnému zaťaženiu. Je certifikovaný EC1 PLUS. ECØ V môže prispieť k dosiahnutiu QI CREDIT 4.1 podľa parametrov GEV z 3. marca 2009, pretože spĺňa certifikačný protokol LEED (Leadership in Energy and Environmental Design). Produkt má certifikát ECOLABEL: európska značka ekologickej kvality, ktorá potvrdzuje záväzok spoločnosti ku životnému prostrediu.

Fyzikálne a technické parametre

Typ produktu	jednozložkový
Výdatnosť	80 - 100 g/m ²
Úroveň lesku	LD (lesklý lak): lesk 60-70; OP (matný lak): lesk 20; SUPER OP (super matný lak): lesk 10 (na vlhkom filme 90 mikróvov, vytvrdený pri 20 °C a 65 % relatívnej vlhkosti vzduchu počas 7 dní)
Natieranie	vynikajúce
Oxidácia dreva	ľahká
Balenie	5 l

Aplikačné údaje

Riedenie	vodou (ak je to potrebné)
Teplota pri aplikácii	10 °C ÷ 25 °C
Aplikácia	8 mm valček z mikrovlákná / štetec
Bezprašný	40 minút (pri 20 °C a 65 % relatívnej vlhkosti vzduchu)
Suchý na dotyk	2 hod. (pri 20 °C a 65 % relatívnej vlhkosti vzduchu)
Brúsenie	12 - 24 hod. (pri 20 °C a 65 % relatívnej vlhkosti vzduchu)
Prelakovanie bez brúsenia	2 - 4 hod. (pri 20 °C a 65 % relatívnej vlhkosti vzduchu)
Čistenie nástrojov	vodou

Pracovný postup

Použitie	<p>ECØ V je pripravený na použitie. Nanáša sa na drevené podlahy vytmelené a obrúsené so zrnitosťou 180 a opatrne povysávané. Druhú vrstvu ECØ V je možné nanášať po 2 - 4 hod. (v tomto prípade bez obrúsenia) alebo po 12 - 24 hod. (v tom prípade obrúsiť s brúsivom 220).</p> <p>Tretia vrstva ECØ V sa môže aplikovať podľa vyššie uvedených pokynov. Na dosiahnutie lepších výsledkov a pre rovnomerný, jemný a hladký povrch je vhodné po každej vrstve obrúsiť.</p> <p>Údržba podláh ošetrených ECØ V sa musí vykonávať s produktami na vodnej báze, s neutrálnym pH.</p>
----------	---

Bezpečnostné opatrenia a likvidácia

Bezpečnostné upozornenia Karta bezpečnostných údajov je k dispozícii na vyžiadanie.

Skladovanie 12 mesiacov v originálnom uzatvorenom obale pri teplote 10 °C – 25 °C

Informácie uvedené v technickom liste sú na základe poskytnutých informácií od výrobcu. Podmienky alebo metódy manipulácie, skladovania, použitia alebo likvidácie výrobku sú mimo zodpovednosť distribútora.

RENOJAVA



RENOJAVA s.r.o.

Jána Pavla II. č. 14495/1A
080 01 Prešov
Slovensko
renojava@renojava.sk

www.renojava.sk

Predajňa

Jána Pavla II. č. 1A
080 01 Prešov
Tel.: +421 905 941 984
predajna@renojava.sk

Otváracie hodiny:
Po – Pi: 8:00 – 16:30
So: 8:00 – 12:00 (apr. – okt.)

Odborné informácie

Tel.: +421 918 452 500
produkty@renojava.sk

www.renojava.sk

aktualizované apríla 2023