

TECHNICKÝ LIST

ECOSTAR

ECOSTAR je jednozložkový, polyuretánový lak na vodnej báze, ktorý sa vyznačuje vysokým obsahom sušiny, vysokou odolnosťou proti opotrebovaniu, oderu a zaťaženiu a vytvára príjemný konečný vzhľad. ECOSTAR dodáva drevu teplý a mierne oxidovaný vzhľad.

Fyzikálne a technické parametre

Zmiešavací pomer	jednozložkový
Odtieň	mliečny, po zaschnutí priehľadný
Výdatnosť	80 – 100 g/m ²
Úroveň lesku	LD (lesklý lak): lesk 60; SL (polo lesklý lak): lesk 40; OP (matný lak): lesk 20; SUPER OP (super matný lak): lesk 13 (na vlhkom filme 90 mikróvov, vytvrdený pri 20 °C a 65 % relatívnej vlhkosti vzduchu počas 7 dní)
Chemické a fyzikálne vlastnosti	dobré
Natieranie	vynikajúce
Balenie	5 l
Čistenie nástrojov	DILUENTE DNH 40

Aplikačné údaje

Riedenie	ak je to potrebné DILUENTE DRH20
Teplota pri aplikácii	+10 °C ÷ +25 °C
Aplikácia	8 mm valček z mikrovlákná / štetec
Bezprašný	40 minút (pri 20 °C a 65 % relatívnej vlhkosti vzduchu)
Suchý na dotyk	2 hod. (pri 20 °C a 65 % relatívnej vlhkosti vzduchu)
Brúsenie	12 – 24 hod. (pri 20 °C a 65 % relatívnej vlhkosti vzduchu)
Prelakovanie bez brúsenia	2 – 4 hod. (pri 20 °C a 65 % relatívnej vlhkosti vzduchu)

Pracovný postup

Použitie ECOSTAR je pripravený na použitie, nanáša sa na vytmelené, obrúsené a dôkladne povysávané drevené podlahy. Druhú vrstvu ECOSTARu je možné nanášať po 2 – 4 hod. (v tomto prípade bez obrúsenia) alebo po 12 – 24 hod. (v tomto prípade obrúsiť s P220).

Tretia vrstva ECOSTARu sa môže aplikovať podľa vyššie uvedených pokynov. Na dosiahnutie lepších výsledkov, pre rovnomerný a hladký povrch je vhodné po každej vrstve obrúsiť.

V cykloch pozostávajúcich zo základného náteru a povrchovej úpravy sa absolútne neodporúča používať dvojzložkový náter na báze rozpúšťadla (kombinované cykly), ale odporúča

ča sa používať jednozložkový základ na báze vody ako ECOCROM alebo ECORAPID (pozri technické údaje) a ako povrchovú úpravu na záver ECOSTAR.

Pred aplikáciou ECOSTARu priamo na drevo, ktoré obsahuje triesloviny by sa mala spraviť predbežná skúška.

Poznámka

Špeciálne reologické vlastnosti laku umožňujú použitie so stierkou bez zanechania pruhov a značiek. Údržba drevených podláh ošetrených ECOSTARom musí byť vykonaná radom produktov VELUREX.

Bezpečnostné opatrenia a likvidácia

Bezpečnostné upozornenia Karta bezpečnostných údajov je k dispozícii na vyžiadanie.

Skladovanie

LD, SL, OP: 12 mesiacov v originálnom uzatvorenom obale pri teplote 10 °C – 25 °C
SUPER OP: 6 mesiacov v originálnom uzatvorenom obale pri teplote 10 °C – 25 °C

Informácie uvedené v technickom liste sú na základe poskytnutých informácií od výrobcu. Podmienky alebo metódy manipulácie, skladovania, použitia alebo likvidácie výrobku sú mimo zodpovednosť distribútora.

RENOJAVA

**RENOJAVA s.r.o.**

Jána Pavla II. č. 14495/1A
080 01 Prešov
Slovensko
renojava@renojava.sk

www.renojava.sk

Predajňa

Jána Pavla II. č. 1A
080 01 Prešov
Tel.: +421 905 941 984
predajna@renojava.sk

Otváracie hodiny:
Po – Pi: 8:00 – 16:30
So: 8:00 – 12:00 (apr. – okt.)

Odborné informácie

Tel.: +421 918 452 500
produkty@renojava.sk

www.renojava.sk

aktualizované apríla 2023