

TECHNICKÝ LIST

POLIFILM TP 10

POLIFILM TP 10 je jednozložkový plniaci tmel. Je pripravený na zmiešanie s brúsnym prachom z podlahy. Vhodný na vytmelenie drevených podláh alebo medzier medzi podlahovými doskami, čím poskytuje podlahám hladký povrch.

Fyzikálne a technické parametre

Zmiešavací pomer	jednozložkový
Výdatnosť	neudaná
Oxidácia dreva	neudané
Vyplňovanie pórov	neudané
Balenie	5 - 12,5 l

Aplikačné údaje

Teplota pri aplikácii	10 °C ÷ 25 °C
Riedenie	riedidlo DNS 18
Aplikácia	špachtľou
Bezprašný	neudané
Suchý na dotyk	neudané
Brúsenie	po 20 - 30 min. (pri 20 °C a 65 % relatívnej vlhkosti vzduchu)
Prelakovanie bez brúsenia	neudané
Čistenie nástrojov	nitro riedidlo

Pracovný postup

Použitie Po obrúsení drevenej podlahy brúsnym papierom so zrnitosťou 30 alebo 60, naneste produkt POLIFILM TP 10 špachtľou, zmiešaný s drevným prachom získaným brúsením toho istého dreva brúsnym papierom so zrnitosťou 100.

Ukončíte vyhladením, obrúste papierom so zrnitosťou 80 a pokračujte brúsením drevenej podlahy. Ak má podlaha veľa prasklín, musíte ju obrúsiť so zrnitosťou 100 (vždy zmiešajte POLIFILM TP 10 s drevným prachom z predchádzajúceho brúsenia s brúsnym papierom 100).

Bezpečnostné opatrenia a likvidácia

Bezpečnostné upozornenia	Karta bezpečnostných údajov je k dispozícii na vyžiadanie.
Skladovanie	12 mesiacov v originálnom uzatvorenom obale pri teplote 10 °C – 25 °C

Informácie uvedené v technickom liste sú na základe poskytnutých informácií od výrobcu. Podmienky alebo metódy manipulácie, skladovania, použitia alebo likvidácie výrobku sú mimo zodpovednosť distribútora.

RENOJAVA

**RENOJAVA s.r.o.**

Jána Pavla II. č. 14495/1A
080 01 Prešov
Slovensko
renojava@renojava.sk

www.renojava.sk

Predajňa

Jána Pavla II. č. 1A
080 01 Prešov
Tel.: +421 905 941 984
predajna@renojava.sk

Otváracie hodiny:
Po – Pi: 8:00 – 16:30
So: 8:00 – 12:00 (apr. – okt.)

Odborné informácie

Tel.: +421 918 452 500
produkty@renojava.sk

www.renojava.sk

aktualizované apríla 2023