

## Herbol Classic Herboplus



Herbol Classic Herboplus\* je maliarska farba pre interiér, bez rozpúšťadiel, bez zmäkčovadiel. Je matná, vodouriediteľná, trieda oteru za mokra 3 podľa DIN EN 13300. Herbol Classic Herboplus\* má veľmi dobré krycie schopnosti a je ľahko a spracovateľná.

## Technické parametre

<b>Hustota</b>	cca 1,60 kg/l
<b>Základné pojivo</b>	disperzia styrén – akrylátu, oxid titaničitý, uhličitan vápenatý, krieda, voda, aditíva a konzervačné látky
<b>Farebný odtieň</b>	biely, tónovateľný
<b>Stupeň lesku</b>	matný
<b>Balenie</b>	12,5 l
<b>Skladovateľnosť</b>	cca 1 rok, v dobre uzatvorenom originálnom obale, v chlade a suchu, chráňte pred mrazom
<b>Hodnota VOC</b>	(Kat. A/g): 30 g/l; v tomto výrobku je obsah VOC max. 1 g/l

## Aplikačné údaje

<b>Spôsob nanášania</b>	štetcom, valčekom, striekaním
<b>Striekacie airless</b>	výrobca napr. SAMES KREMLIN
	veľkosť trysky (inch) 0,017
	striekací tlak (bar) 150
	viskozita neriedené
<b>Teplota pri nanášaní</b>	min. +5 °C pre podklad aj vzduch pri nanášaní aj počas schnutia
<b>Spotreba</b>	140 – 220 ml/m <sup>2</sup> na jeden náter
<b>Doba schnutia</b>	(pri teplote 23 °C a 50% relatívnej vlhkosti) pretierateľný cca po 4 – 5 hodinách, zaschnutý cca po 2 – 3 dňoch
<b>Riedenie</b>	vodou
<b>Čistenie náradia</b>	ihneď po použití – vodou



## Bezpečnostné opatrenia

Dbajte na bezpečnostné pokyny a značenia, ktoré sú uvedené na etikete výrobku. Presné znenie je uvedené v Karte bezpečnostných údajov.

## Pracovný postup

Všetky nátery a potrebné prípravné práce musia byť navrhnuté až po dôkladnom posúdení objektu, tzn. že použitá technológia musí zodpovedať stavu a požiadavkám objektu, na ktorom má byť náter použitý. Doporučujeme pred náterom vykonať skúšku farebného odtieňa na fasáde a nechať si odtieň odsúhlasit' investorom.

### Dôležité upozornenie

Pri následnom spracovaní alebo odstraňovaní nanesenej vrstvy, brúsení, zváraní alebo opalovania môže vzniknúť nebezpečný prach alebo výpary. Pracujte len v dobre vetranom priestore. V prípade nedostatočného vetrania používajte vhodné vybavenie pre ochranu dýchacích orgánov.

### Požiadavky na podklad

Podklad musí byť čistý, suchý, zdrsnený, zbavený povrchových nečistôt, prachu, plesní a nesúdržných častí.

### Príprava podkladu

Podklad očistite, odstráňte staré, nepoužiteľné vrstvy. Nerovné a poškodené plochy vyspravte vhodnou stierkou a následne povrch fluátujte.

### Základný náter

Vápenocementové a cementové omietky (P II, P III)

Nové omietky sa podľa ročného obdobia a teplotných podmienok nechajú vyzrieť minimálne 2 až 4 týždne. Použiteľné, pevné a bežne savé omietky nie je nutné ošetrovať základným náterom.

Silno savé, pórovité a spieskovatelé omietky ošetríte základným náterom Herbol Tiefgrund Aqua\* (riedenie podľa savosti podkladu vodou v pomere 1 : 1).

### Sadrové omietky

Základný náter Herbol Tiefgrund Aqua\* (riedenie podľa savosti podkladu vodou v pomere 1 : 1).

### Sadrokartónové dosky

Základný náter pomocou Herbol Tiefgrund Aqua\*, riedený podľa savosti podkladu vodou v pomere 1 : 1. Na jemných, brúsených a pretmelených miestach musí byť penetrácia prevedená dôkladne a intenzívne. Dodržanie tohto postupu je nutné hlavne pre tónované odtiene.

### Betón a pórobetón (vnútorný)

Základný náter Herbol Tiefgrund Aqua\* (riedenie podľa savosti podkladu vodou v pomere 1 : 1).

### Pieskovec (len mrazuvzdorné stavebné diely)

Pieskovcové murivo musí byť bez zafarbení a bez cudzích prímiesí. Škóry nesmú mať trhliny, musia byť suché, pevné, zbavené solí a výkvetov. Náter sa môže naniesť najskôr 3 mesiace po zhotovení muriva. Základný náter Herbol Tiefgrund Aqua\* (riedenie podľa savosti podkladu vodou v pomere 1 : 1).

### Zachovalé staré nátery (matné, slabo savé), dobre držiace pretierateľné tapety a štruktúrované tapety

Nie je nutná príprava podkladu, je možné priamo natierať.

Nesúdržné tapety odstrániť a lepidlo umyť.

### Zachovalé staré nátery (lesklé, nesavé)

Vrchnú vrstvu zdrsniť - odmastiť. Základný náter Herbol Silikat Grundierfarbe\*.

### Staré glejové nátery

Odstáňte bez zvyšku. Základný náter Herbol Tiefgrund Aqua\* (riedenie podľa savosti podkladu vodou v pomere 1 : 1).

### Medzináter pre všetky hore uvedené podklady

Pre kontrastné nátery, pre silno alebo rozdielne savé podklady jeden medzináter Herbol Classic Herboplus\*, riedený vodou max. do 10 %.

### Konečný náter pre všetky hore uvedené podklady

## Pracovný postup (pokračovanie)

---

Hustý, rovnomerný náter Herbol Classic Herboplus\* riedený vodou do max. 5 %. Pri plynulom prechode pokračujte metódou mokrý do mokrého.

\*Dodržujte údaje uvedené v technických listoch.



RENOJAVA



### RENOJAVA s.r.o.

Jána Pavla II. 14495/1A  
080 01 Prešov  
Slovensko  
renojava@renojava.sk

[www.renojava.sk](http://www.renojava.sk)

### Predajňa

Jána Pavla II. č. 1A  
080 01 Prešov  
Tel.: +421 905 941 984  
predajna@renojava.sk

Otváracie hodiny:  
Po – Pi: 8:00 – 16:30  
So: 8:00 – 12:00

### Odborné informácie

Tel.: +421 918 452 500  
produkty@renojava.sk

[www.herbolslovensko.sk](http://www.herbolslovensko.sk)

aktualizované septembra 2022