

Herbol Herboacryl Fassadenfarbe



Herbol Herboacryl Fassadenfarbe* je matná, vodou riediteľná fasádna farba na akrylátovej báze. Náter veľmi dobre odoláva poveternostným vplyvom, nekrieduje, je priepustný pre vodnú paru a odoláva výfukovým plynom.

Obsahuje ochranný film proti riasam a hubám. Pôsobenie je závislé od konštrukcie budovy, druhu povrchu, podmienok okolia a je časovo obmedzené.

Technické parametre

Stavebno-fyzikálne hodnoty	Priepustnosť pre vodnú paru	$s_d = 0,08 \text{ m}$; $\mu\text{-H}_2\text{O} = 1\ 000 - 2\ 000$
	Vodopriepustnosť	$\omega < 0,1 \text{ kg} / (\text{m}^2 \cdot \text{h}^{0,5})$
	Veľkosť zrna	S_1 jemné $< 100 \mu$
Hustota	cca 1,42 kg/l	
Základné pojivo	styrol-akrylátová disperzia	
Farebný odtieň	biely, tónovateľný cez Herbol Color Service	
Stupeň lesku	matný	
Balenie	12,5 l	
Skladovateľnosť	cca 2 roky, v dobre uzatvorenom originálnom obale, v chlade a suchu, chráňte pred mrazom	
Hodnota VOC	(Kat. A/c): 40 g/l; v tomto výrobku je obsah VOC max. 31 g/l	

Aplikačné údaje

Spôsob nanášania	štetcom, valčekom, striekaním
	výrobca napr. SAMES KREMLIN
	veľkosť trysky (inch) 0,019 – 0,031
	striekací tlak (bar) 100 – 180
	uhol nástreku 40 – 80°
Teplota pri nanášaní	min. +5 °C pre podklad aj vzduch pri nanášaní aj počas schnutia
Spotreba	180 – 290 ml/m ² na jeden náter
Doba schnutia	(pri teplote 23 °C a 50% relatívnej vlhkosti) pretierateľný a odolný proti dažďu cca po 6–8 hodinách, úplne pretierateľný za 2–3 dni



Aplikačné údaje (pokračovanie)

Riedenie	vodou
Čistenie náradia	ihneď po použití – vodou

Bezpečnostné opatrenia

Dbajte na bezpečnostné pokyny a značenia, ktoré sú uvedené na etikete výrobku. Presné znenie je uvedené v Karte bezpečnostných údajov.

Pracovný postup

Všetky nátery a potrebné prípravné práce musia byť navrhnuté až po dôkladnom posúdení objektu, tzn. že použitá technológia musí zodpovedať stavu a požiadavkám objektu, na ktorom má byť náter použitý. Nepatrné farebné odchýlky od originálnej predlohy môžu byť spôsobené rôznou štruktúrou povrchu, stupňom lesku, spôsobom aplikácie alebo vplyvom svetla. Môžu byť taktiež zapríčinené rôznou savosťou podkladu, podmienkami pri schnutí a vplyvom počasia. Tieto odchýlky nemôžu byť dôvodom k reklamácií. Doporučujeme pred náterom vykonať skúšku farebného odtieňa na fasáde a nechať si odtieň odsúhlasiť investorom.

Náter nerobte pri chladnom počasí, daždi, hmle alebo pred a po zhoršení poveternostných podmienok. Pri nevhodných podmienkach sa môžu vyplaviť vodouriediteľné komponenty a zanechať na povrchu lesklé, mydlové alebo lepivé stopy. Pri opätovnej vlhkosti (daždi) sa tieto častice samovoľne vymývajú.

Dôležité upozornenie

Pri následnom spracovaní alebo odstraňovaní nanesej vrstvy, brúsení, zváraní alebo opalovaní môže vzniknúť nebezpečný prach alebo výpary. Pracujte len v dobre vetranom priestore. V prípade nedostatočného vetrania používajte vhodné vybavenie pre ochranu dýchacích orgánov.

Požiadavky na podklad

Podklad musí byť čistý, suchý, zdrsnený, zbavený povrchových nečistôt, prachu, plesní a nesúdržných častí.

Príprava podkladu

Podklad očistite, odstráňte staré, nepoužiteľné vrstvy. Nerovné a poškodené plochy vyspravte vhodnou stierkou a následne povrch fluátujte.

Vápenocementové a cementové omietky (P II, P III)

Nové omietky sa podľa ročného obdobia a teplotných podmienok nechajú vyzrieť minimálne 2 až 4 týždne. Slabo savé a ľahko spieskovateľé omietky penetrujte pomocou Herbol Tiefgrund Aqua*, riedené podľa savosti podkladu vodou do max. 50 %. Spieskovateľé, silno savé alebo oprášené omietky penetrujte základným náterom Herbol Tiefgrund LH*.

Ľahčené, minerálne omietky (P Ic a P II) podľa technického listu Herbol Herbosil* a Herbol Silikat Fassadenfarbe*.

Betón

Ľahko savé, porézne podklady sa penetrujú pomocou Herbol Tiefgrund Aqua*, riedenie podľa savosti podkladu vodou do max. 50 %.

Dosky z cementových vlákien (bez azbestu)

Nové, silno alkalické dosky penetrovať pomocou Herbol Silikat Grundierfarbe*, aby sa zabránilo vápeným výkvetom. Dôležité je dôkladne penetrovať okraje a hrany. Voľne zabudované dosky penetrujte z oboch strán.

Zvetralé, spieskovateľé dosky penetrujte pomocou Herbol Tiefgrund LH*.

Tehlové murivo (len z tehál)

Murivo musí byť zbavené cudzích prímiesí, medzery bez trhlín. Suché, bez solí a výkvetov.

Základný náter Herbol Tiefgrund LH*.

Upozornenie – ak sa objaví nežiadúce zafarbenie, je nutný dodatočný medzináter Herbol Silikat Grundierfarbe*.

Pieskovec (mrazuvzdorný)

Pracovný postup (pokračovanie)

Postupujte podľa technického listu Herbol Herboxan Plus*, Herbosil*, Herbol Silikat Fassadenfarbe*.

Matné disperzné a silikónové nátery a disperzné omietky

Na použiteľné, pevne držiace a slabo slabé podklady 1 náter Herbol Herbocryl* a Herbol Tiefgrund Aqua* 2 : 1.

Na zvetralé, silno savé podklady

1 náter Herbol Tiefgrund LH*.

Medzináter na všetky hore uvedené podklady

Na kontrastné, silno alebo rozdielne savé podklady sa doporučuje 1 medzináter Herbol Herbocryl Fassadenfarbe* riedený vodou max. do 10 %.

Konečný náter na všetky hore uvedené podklady

Sýty, rovnomerný náter Herbol Herbocryl Fassadenfarbe* riedený vodou max. do 5 %.

*Dodržujte údaje uvedené v technických listoch.

RENOJAVA



RENOJAVA s.r.o.

Jána Pavla II. 14495/1A
080 01 Prešov
Slovensko
renojava@renojava.sk

www.renojava.sk

Predajňa

Jána Pavla II. č. 1A
080 01 Prešov
Tel.: +421 905 941 984
predajna@renojava.sk

Otváracie hodiny:
Po – Pi: 8:00 – 16:30
So: 8:00 – 12:00

Odborné informácie

Tel.: +421 918 452 500
produkty@renojava.sk

www.herbolslovensko.sk

aktualizované septembra 2022

