



Protipožiarň náter, ktorý obmedzuje možnosť vzplanutia a zabraňuje šíreniu ohňa pri drevených konštrukciách, schodiskách, kazetových stropoch, drevených podlahách a iných výrobkoch z dreva a celulózy. Používa sa v interiéri aj v exteriéri. Po nanosení a vyschnutí je nezmývateľný. Pri vysokých teplotách nedymí a zuhoľnatený prach sa nerozptyľuje do okolia. Pri vystavení materiálu ošetreného prípravkom HR PROF teplotám vyšším ako 1700 °C dôjde k jeho sčerneniu a oheň sa rýchlo prestane šíriť. Výrobok je 100 % ekologický.

Fyzikálne vlastnosti a technické parametre

Zloženie	vodný roztok fosforečnanu železitého, kyseliny citrónovej a špeciálnych aditív
Hustota:	1,1 g/cm ³ ±0,05 g/cm ³ pH: 2,5
Rozpustnosť v H₂O:	100 % rozpustnosť
Obsah neprchavých látok:	min 10 %
Zasychanie:	24 hod. pri teplote 15 °C
VOC	VR kat.A/i): 140 g/l. Obsahuje max. 5 g/l VOC.
Balenie	v plastových obaloch: 1l, 5l, 10l, 20l a 1000l
Skladovanie:	pri teplote od +5 do 30 °C v originálnom obale.

Certifikáty

SK technické posúdenie	SKTP-14/0002
Certifikát	č.SK04 – ZVS – 0987
Klasif. podľa STN-EN 13501-1	Reakcia na oheň B-s1, d0.

Aplikačné údaje

Aplikácia	valcom, štetcom, striekaním, ponorením alebo vákuovou metódou
Výdatnosť	3–4 m ² /l (rezané drevo), 4–5 m ² /l (opracované drevo)
Schnutie	24 hod.
Čas schnutia medzi vrstvami	40 – 60 min.
Počet náterov	2 – 3 (úplné pokrytie má byť min. 300 g/m ²)
Riedenie	prípravený na použitie, neriediť
Povrchy	drevo a výrobky z celulózy v interiéri a exteriéri
Aplikačné podmienky	teplota nad 5 °C, podklad bez námrazy

Pracovný postup

Príprava povrchu	Povrch musí byť čistý, suchý, zbavený nečistôt. Drevo nesmie byť ničím ošetrované, inak by protipožiarne náter HR PROF nemal účinnosť. Nanášať pri teplote min. 5 °C – nenanášať na zmrznutý materiál. Odporúčaná vlhkosť dreva max. 20 %.
Odporúčaná pracovný postup	Prípravok je pripravený k priamemu použitiu, nemiešať s inými prostriedkami. Pred použitím dobre premiešať. Pri skladovaní môže vzniknúť mierna usadenina na spodku nádoby, avšak to nie je na závalu výrobku. Aplikácia protipožiarneho prípravku HR PROF si nevyžaduje ďalší vrchný náter. Prípadný vrchný náter je na rozhodnutí zákazníka. Po aplikácii protipožiarneho náteru HR PROF môžete použiť iný vrchný náter, či už syntetický alebo olejový. Odporúčame najskôr na malom kúsku vyskúšať, či nenastane neprimeraná reakcia s vrchným náterom. Ak sa do 24 hodín neobjaví na povrchu žiaden defekt, tak môžete celý povrch natrieť vybraným ochranným náterom.
Aplikácia:	Odporúčame aplikovať 2 až 3 nátery – v závislosti od typu aplikácie – valcom, štetcom, striekaním, ponorením alebo vákuovou metódou. Jednotlivé vrstvy aplikovať v intervaloch 40–60 min., pričom úplné pokrytie je min. 300 g/m ² .
Upozornenie	Drevo po natretí zmení odtieň (záleží od druhu dreva).

Bezpečnostné opatrenia a likvidácia

Bezpečnostné opatrenia	Uchovávať mimo dosahu detí. Používať iba na voľnom priestranstve alebo v dobre vetranom priestore. Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre. PRI KONTAKTE S POKOŽKOU: Umyte veľkým množstvom vody. PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a ak je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní. Zneškodnite obsah/nádobu podľa platnej národnej/regiónálnej legislatívy.
Likvidácia	Nesmie sa likvidovať spolu s odpadom z domácností. Nevypúšťať do kanalizácie. Odpad dočasne skladovať v pôvodných obaloch. Pri nakladaní s odpadom používať osobné ochranné prostriedky. Likvidujte v súlade s platnými predpismi. Nevyčistené obaly likvidujte v súlade so zákonom o odpadoch ako nebezpečný odpad. Kód európskeho katalógu odpadov 08 01 11 – odpadové farby a laky obsahujúce organické rozpúšťadlá alebo iné nebezpečné látky

Informácie v tomto technickom liste sú uvedené na základe praktických skúseností a testovaní. Podmienky alebo metódy manipulácie, skladovania, použitia alebo likvidácie výrobku sú mimo našu zodpovednosť.



RENOJAVA s.r.o.

Jána Pavla II. 1A
080 01 Prešov
Slovensko
renojava@renojava.sk

www.renojava.sk

Predajňa

Jána Pavla II. č. 1A
080 01 Prešov
Tel.: +421 905 941 984
predajna@renojava.sk

Otváracie hodiny:
Po – Pi: 8:00 – 16:30
So: 8:00 – 12:00

Odborné informácie

Tel.: +421 918 452 500
produkty@renojava.sk

www.renojava.sk

aktualizované dec 2022