

Koopmans HOUTOLIE



Impregnačný olej na ochranu dreva na báze prírodného lanového oleja. Je vhodný na drevené povrchy v interiéri aj exteriéri. Vytvára vode odolný efekt, reguluje vlhkosť dreva, umožňuje vytvoriť hodvábný povrch, hladký na dotyk. Všetky odtiene produktu chránia drevo pred poveternostnými vplyvmi (slnko, vlhkosť, zrážky) a UV žiarením. Transparentný odtieň je ideálny pre použitie v interiéri.

Pri renovačných prácach nevyžaduje predchádzajúce prebrusovanie a odstraňovanie starých náterov. Náter je možné použiť na tlakovo impregnované povrchy, ktoré je možné následne natrieť inými alkydovými lakmi.

Ideálny na impregnáciu záhradného nábytku (ploty, pergoly, altánky a pod.), chráni záhradný nábytok a drevené fasádne prvky.

Výhody

- dlhodobá ochrana
- intenzívna impregnácia
- jednoduchá aplikácia
- šetrný k životnému prostrediu
- odolnosť proti extrémnym poveternostným podmienkam
- zvýrazňuje prirodzenú štruktúru dreva

Fyzikálne vlastnosti a technické parametre

Farba	bezfarebný s UV filtrom, 11 transparentných odtieňov
Lesk	matný
Zloženie	na báze prírodného lanového oleja
Špecifická hustota	0,84 kg/l pri 20 °C

Aplikačné údaje

Nástroje	štetec, valček z mikrovlákná, mäkká handrička, aplikácia ponorom
Schnutie	24 hod.
Pretieranie	4 – 6 hod.
Výdatnosť	10 – 15 m ² /l (závisí od nasiakavosti povrchu, druhu dreva a spôsobu aplikácie)
Riedenie	pripravený na použitie, neriediť
Povrchy	drevo v interiéri a exteriéri
Aplikačné podmienky	teplota nad +10 °C a relatívna vlhkosť do 85 %
Čistenie nástrojov	nitroriedidlo, technický benzín

Pracovný postup

Príprava povrchu	Povrch by mal byť pevný, suchý, čistý, bez nečistôt, mastnoty a pod. Max. vlhkosť nesmie prekročiť 18 %. Zašednuté drevo očistite vhodným prípravkom (napr. Houtcleaner), ktorý odstráni lišajníky, mach a iné nečistoty.
------------------	---

Odporúčaný pracovný postup Houtolie dobre premiešajte. Naneste štetcom v jednej alebo dvoch vrstvách. Medzi nanášaním jednotlivých vrstiev je potrebné nechať predchádzajúcu vrstvu schnúť 4 – 6 hod. Náter je suchý po 24 hod.

Na drevo už impregnované produktom Houtolie, ktoré potrebuje renováciu, je možné po očistení naniesť jednu vrstvu náteru. Je vhodné naniesť takúto vrstvu 2 krát za rok (na jar a na jeseň).

Povrchy ošetrené Houtolie je možné čistiť vodou, prípadne jemným čistiacim prostriedkom určeným na čistenie povrchov chránených olejom na drevo.

Bezpečnostné opatrenia a likvidácia

Výstražné a bezpečnostné opatrenia



POZOR

Horľavá kvapalina a pary. Uchovávajte mimo dosahu detí. Uchovávajte mimo dosahu tepla/iskier/otvoreného ohňa/horúcich povrchov. Nefajčite. Nádobu uchovávajte tesne uzavretú. V prípade požiaru: na hasenie použite hasiacu penu, oxid uhličitý. Uchovávajte na dobre vetranom mieste. Uchovávajte v chlade. Zneškodnite obsah/nádobu v súlade s miestnymi /regionálnymi/národnými predpismi.

Ochrana kože – používajte vhodné ochranné rukviace. Ochrana tváre – ak je to potrebné, používajte ochranné okuliare.

Karta bezpečnostných údajov je k dispozícii na vyžiadanie.

Tkaniny znečistené produktom skladujte v dobre uzatvorenej nádobe, zalejte vodou alebo nechajte uschnúť v exteriéri z dôvodu nebezpečenstva samovznietenia!

Odporúčania pre likvidáciu: v súlade s platnými predpismi.

Ekológia – odpady: zabráňte uvoľneniu do životného prostredia.

Kód európskeho katalógu odpadov 08 01 11 – odpadové farby a laky obsahujúce organické rozpúšťadlá alebo iné nebezpečné látky 08 01 12 – odpadové farby a laky iné ako uvedené 08 01 11.

Likvidácia

Informácie v tomto technickom liste sú uvedené na základe praktických skúseností a testovaní. Podmienky alebo metódy manipulácie, skladovania, použitia alebo likvidácie výrobku sú mimo našu zodpovednosť.



RENOJAVA s.r.o.

Jána Pavla II. 14495/1A
080 01 Prešov
Slovensko
renojava@renojava.sk

www.renojava.sk

Predajňa

Jána Pavla II. č. 1A
080 01 Prešov
Tel.: +421 905 941 984
predajna@renojava.sk

Otváracie hodiny:
Po – Pi: 8:00 – 16:30
So: 8:00 – 12:00

Odborné informácie

Tel.: +421 918 452 500
produkty@renojava.sk

www.renojava.sk

aktualizované máj 2022