

## Koopmans YAGOLIE PARKIET



Prírodný tvrdý olej na drevené podlahy v interiéri na báze lanového a tungového oleja, s vysokým obsahom pevných látok. Produkt dokonale impregnuje povrch dreva a chráni ho pred prenikaním škvrín a špiny, zabraňuje vysušeniu a zdôrazňuje prirodzenú krásu dreva. Parkety a vnútorné drevené podlahy povrchovo upravené olejom, nevyžadujú náročnú starostlivosť, jednoducho sa udržiavajú, dokonca aj pri intenzívnom používaní. Produkt je tiež vhodný na drevený interiérový nábytok. Prírodné zloženie lanového a tungového oleja zaručuje odolnosť voči oderu a vytvára antistatický povrch, úplne nahradzuje laky. Povrch je na dotyk teplý, zamatový a zvýrazňuje prirodzenú krásu dreva. Je možné pretierať vodnými, ako aj alkydovými lakmi.

### Výhody

- drevo oživuje a trvalo chráni
- jednoduchá aplikácia
- pohodlná starostlivosť o povrchy
- zamatový povrch s hydrofóbnymi vlastnosťami
- priaznivý pre životné prostredie
- zvýrazňuje prirodzenú krásu dreva

## Fyzikálne vlastnosti a technické parametre

Farba	bezfarebný, 6 transparentných odtieňov
Lesk	polomatný
Zloženie	na báze lanového a tungového oleja
Obsah pevných látok	70 % obj.
Špecifická hustota	1,02 kg/l pri 20 °C
Balenie	1 l; 5 l

## Aplikačné údaje

Nástroje	štetec, valček, bavlnená handrička
Schnutie	12 – 24 hod.
Výdatnosť	20 – 25 m <sup>2</sup> /l (závisí od nasiakavosti povrchu, druhu dreva a spôsobu aplikácie)
Riedenie	pripravený na použitie, neriediť
Povrchy	drevo v interiéri, aj na exotické dreviny
Aplikačné podmienky	teplota nad +10 °C a relatívna vlhkosť do 85 %
Čistenie nástrojov	nitroriedidlo

## Pracovný postup

Príprava povrchu	Povrch by mal byť pevný, suchý, čistý bez nečistôt, mastnoty a pod. Max. vlhkosť nesmie prekročiť 15 %.
Odporúčany pracovný postup	Nanášajte v tenkej vrstve, rovnomerne. Optimálne podmienky pre nanášanie sú 15 – 25 °C a relatívna vlhkosť vzduchu 40 – 60 %. 15 min. po ukončení aplikácie olej bavlnenou handrič-

kou vmasírujte do povrchu dreva krúživými pohybmi. Náter je suchý po 24 hod. Ak je povrch po prvom nátere drsný na dotyk, mal by byť prebrúsený s brúsnym papierom P180 – P220 a zbavený prachu. Na takto pripravený povrch naneste druhú vrstvu a rozotrite ručne alebo mechanicky. Po 24 hod. sa odporúča nanosenie vosku z radu Koopmans. Vosk naneste po celej ploche štetcom alebo mäkkou handričkou a po 10 min. vmasírujte do podkladu. Takto ošetrovanú podlahu môžete používať po 24 hod. Celkové vytvrdenie povrchu sa dosiahne po 7 – 14 dňoch (závisí od druhu dreva). Pre farebný efekt naneste najskôr farebný odtieň a potom bezfarebnú vrstvu.

Povrchy ošetrované Yagolie je možné čistiť vodou, prípadne jemným čistiacim prostriedkom na umývanie povrchov ošetrovaných olejom.

Drevené podlahy, ktoré potrebujú renováciu a neboli impregnované voskom je možné po očistení ošetriť jednou vrstvou produktu. Podlahy, ktoré už boli ošetrované voskom, je potrebné prebrúsiť, očistiť a naniesť jednu vrstvu oleja a jednu vrstvu ochranného vosku. Doporučujeme raz za rok kontrolu danej oblasti a vykonať ošetrovanie povrchu.

## Bezpečnostné opatrenia a likvidácia

### Výstražné a bezpečnostné opatrenia



POZOR

Horľavá kvapalina a pary.

Uchovávajte mimo dosahu detí. Uchovávajte mimo dosahu tepla/iskier/otvoreného ohňa/horúcich povrchov. Nefajčite. Nádobu uchovávajte tesne uzavretú. Noste ochranné rukavice a ochranný odev. V prípade požiaru: na hasenie použite hasiacu penu, oxid uhličitý. Uchovávajte na dobre vetranom mieste. Nádobu uchovávajte tesne uzavretú. Uchovávajte na dobre vetranom mieste. Uchovávajte v chlade.

Karta bezpečnostných údajov je k dispozícii na vyžiadanie.

### Likvidácia

**Odporúčania pre likvidáciu:** v súlade s platnými predpismi.

**Ekológia – odpady:** zabráňte uvoľneniu do životného prostredia.

Informácie v tomto technickom liste sú uvedené na základe praktických skúseností a testovaní. Podmienky alebo metódy manipulácie, skladovania, použitia alebo likvidácie výrobku sú mimo našu zodpovednosť.



#### RENOJAVA s.r.o.

Jána Pavla II. 14495/1A  
080 01 Prešov  
Slovensko  
renojava@renojava.sk

www.renojava.sk

#### Predajňa

Jána Pavla II. č. 1A  
080 01 Prešov  
Tel.: +421 905 941 984  
predajna@renojava.sk

Otváracie hodiny:  
Po – Pi: 8:00 – 16:30  
So: 8:00 – 12:00

#### Odborné informácie

Tel.: +421 918 452 500  
produkty@renojava.sk

www.renojava.sk

aktualizované máj 2022