

LORKEN-TECH Winykryl

Jednozložkový základný a vrchný náter, na báze polyvinylovej živice, rýchloschnúci s vynikajúcou priľnavosťou k povrchu, pružnosťou a vysokou mechanickou odolnosťou.

Fyzikálne vlastnosti a technické parametre

Farba	transparentná
odtieň	RAL, NCS, PANTONE
Balenie	5 l
Skladovanie	nádobu uchovávať tesne uzatvorenú, správne označenú, na suchom mieste, pri teplote +5 °C až +25 °C

Aplikačné údaje

Podklady	ocel, pozinkovaná ocel, hliníková ocel
Nástroje	aplikácia striekaním
Schnutie	bezprašný za cca 60 min., na dotyk cca 120 min., pretierateľný za cca 8 hod.
Výdatnosť	9 m ² /l
Riedenie	LN-1087, 0 – 10 %, použitie iného ako uvedeného riedila môže spôsobiť zhoršenie kvality produktu
Aplikačné podmienky	teplota okolitého vzduchu, povrchu a farby by mala byť vyššia ako 5 °C, relatívna vlhkosť vzduchu nižšia ako 80 % počas aplikácie aj počas doby schnutia. Teplota povrchu a farby by mala byť vyššia ako 3 °C nad rosným bodom. Zabezpečte dobré vetranie počas nanášania a schnutia.
Čistenie nástrojov	náradie ihneď po použití vyčistite acetónom alebo lakovým benzínom

Pracovný postup

Príprava povrchu	Pozinkované povrchy je potrebné nechať vyzrieť minimálne 4 týždne, povrch by mal byť čistý, suchý, bez mastnoty, prachu a špiny. Staré povrchy musia byť odmastené a prebrúsené predtým ako sa nanesie vrstva produktu.
Spôsoby aplikácie	Pred použitím dôkladne premiešajte.
Odporúčaný počet vrstiev	1 – 3
Odporúčaná hrúbka filmu	suchý film: 40 µm mokrá film: 114 µm
Teoretická výdatnosť	9 m ² /l
Praktická výdatnosť	hodnota závisí od aplikačnej techniky, povrchových podmienok a pod.

Upozornenie

Všetky parametre výrobku a jeho použitie sa vzťahujú na štandardné podmienky (20 °C a 65 % relatívna vlhkosť vzduchu). Pred použitím vždy odporúčame vykonať skúšobný náter.

Bezpečnostné opatrenia a likvidácia

Bezpečnostné opatrenia

Všetky bezpečnostné pokyny nájdete v Karte bezpečnostných údajov, ktorá je k dispozícii na vyžiadanie.

Likvidácia

Likvidujte zostávajúci produkt a obal v súlade s miestnym nariadením. Recyklovať sa môžu len obaly úplne vyprázdnené.

Produkty firmy LORKEN-TECH sú určené pre profesionálov so základnými znalosťami o používaní a aplikácii moridiel, lakov, lazúr a lepidiel. Informácie v tomto technickom liste sú orientačné a sú uvedené na základe praktických skúseností a testovaní. Podmienky alebo metódy manipulácie, skladovania, použitia alebo likvidácie výrobku sú mimo zodpovednosť distribútora.

RENOJAVA



RENOJAVA s.r.o.

Jána Pavla II. 14495/1A
080 01 Prešov
Slovensko
renojava@renojava.sk

www.renojava.sk

Predajňa

Jána Pavla II. č. 1A
080 01 Prešov
Tel.: +421 905 941 984
predajna@renojava.sk

Otváracie hodiny:
Po – Pi: 8:00 – 16:30
So: 8:00 – 12:00

Odborné informácie

Tel.: +421 918 452 500
produkty@renojava.sk

www.renojava.sk

aktualizované októbra 2023