



Technický list

Heavy Cut Compound 400

Brúsna pasta

Menzerna Heavy Cut Compound 400 Improved Formulation (HCC 400 IF) je inovatívna leštiaca pasta na moderné bezfarebné laky automobilov. Odstraňuje stopy po brúsení a známky používania v najkratšom možnom čase a zaručuje vysoký lesk povrchu.

Technické parametre

Krok	1 Heavy Cut / 2 Medium Cut / 3 Finish
Kategória	Prémiové produkty
Farba	biela
Brúsenie	8
Lesk	8
Hustota	1,1 kg/l
Viskozita	9 – 15 Pa·s
Použitie	lakovne / autoumyvárne / detailing
Max. obrusovanie	P1500 pad z vlny / P2000
Balenie	flaša 250 ml a 1 l
Skladovanie	5 – 30 °C, chráňte pred mrazom a priamym slnečným žiarením

Aplikačné údaje

Leštiace nástroje	Heavy Cut leštiaci pad (červený) Vlnený leštiaci pad Soft Cut leštiaci pad (žltý) – na zvýšenie lesku
Odporúčané rýchlosti pre tvrdý náter	Rotačné: Začiatok: 800 – 1500 ot/min, Koniec: 1800 – 2000 ot/min Orbitálne: Začiatok: nízky rozsah otáčok Koniec: rozsah vysokých otáčok
Odporúčaný tlak	Začiatok: práca s vysokým tlakom Koniec: nízky tlak

Postup pri leštení



1. Pred leštením povrch dôkladne očistite produktom Menzerna Control Cleaner.
2. Pretrepte flášu a naneste leštiacu pastu na leštiaci pad nasledovne (odporúčanie pre plochu 40 x 40 cm):
Pad s priemerom 95 mm: 3 – 4 kvapky o veľkosti hrášku.
Pad s priemerom 150 mm: 5 kvapiek o veľkosti hrášku.
Pad s priemerom 180 mm: 6 – 7 kvapiek o veľkosti hrášku.
3. V prípade výrazných známkov opotrebovania laku použite Menzerna Heavy Cut penový pad s použitím rotačného stroja alebo Menzerna vlnený leštiaci pad s použitím orbitálneho leštiaceho stroja.
4. Leštiacu pastu aplikujte vybraným leštiacim strojom použitím krížovej metódy. Na začiatku procesu leštenia pracujte pri nízkych otáčkach a vyvíjajte vysoký tlak. V záverečných fázach znížte tlak a zvýšte rýchlosť leštiaceho stroja.

5. Spočiatku sa leštiaca pasta bude zdať trochu mliečna a mali by ste ju zapracovať, kým nebude viditeľný len mierne priehľadný / mastný film.
6. Po dokončení leštenia jemne odstráňte všetky zvyšky utierkou z mikrovlákna bez použitia akéhokoľvek tlaku.
7. Posledný krok je závislý od požiadaviek na povrch:
Ak požadujete vysoko lesklý povrch vykonajte tento krok použitím opäť Menzerna HCC 400 IF alebo jeden z našich Menzerna Finishes.
V oboch prípadoch použijete penový pad Menzerna Soft Cut (zelený).

Menzerna systém

	KROK 1 Heavy Cut	KROK 2 Medium Cut	KROK 3 Finish	KROK 4 Protection
ŠTANDARDNÉ PRODUKTY	Heavy Cut Compoud 1000	Medium Cut Polish 2500	Final Finish 3000	Power Lock Ultimate Protection
ALTERNATÍVNE PRODUKTY	Heavy Cut Compoud 1100	Medium Cut Polish 2400	Super Finish 3500	Liquid Carnauba Protection
		Medium Cut Polish 2200	Super Finish Plus 3800	Sealing Wax Protection
PRÉMIOVÉ PRODUKTY	Super Heavy Cut 300		Power Protect Ultra 2in1	
	Super Heavy Cut 400		One-Step Polish 3in1	
PRÉMIOVÉ PADY	vlnený leštiaci pad Heavy leštiaci pad	Medium leštiaci pad	Soft leštiaci pad	Wax Foam leštiaci pad

Bezpečnostné opatrenia a likvidácia

Na požiadanie možno poskytnúť kartu bezpečnostných údajov.
Likvidujte zostávajúci produkt a obal v súlade s miestnymi nariadeniami.

Informácie v tomto technickom liste sú uvedené na základe praktických skúseností a testovaní.
Podmienky alebo metódy manipulácie, skladovania, použitia alebo likvidácie výrobku sú mimo našu zodpovednosť.



RENOJAVA s.r.o.
Jána Pavla II. 14495/1A
080 01 Prešov
Slovensko
info@renojava.sk

www.renojava.sk

Predajňa
Jána Pavla II. č. 1A
080 01 Prešov
Tel.: +421 905 941 984
info@renojava.sk

Otváracie hodiny:
Po – Pi: 8:00 – 16:30
So: 8:00 – 12:00 (apr.–okt.)

Odborné informácie
Tel.: +421 918 452 500
produkty@renojava.sk

aktualizované nov 2023