



Technický list

Super Heavy Cut Compound 300

Brúsna pasta

Vylepšená receptúra Menzerna Super Heavy Cut Compound 300 (SHCC 300 iF) je dokonalá brúsna pasta na moderné automobilové číre laky s maximálnym brúsnym účinkom a najnovšou technológiou. SHCC 300 iF odstraňuje stopy po brúsení zrnitosťou P1200 a známky používania v čo najkratšom čase bez poškodenia povrchu. Bez agresívnych rozpúšťadiel.

Technické parametre

Krok	1 Heavy Cut / 2 Medium Cut
Kategória	Prémiové produkty
Farba	biela
Brúsenie	10
Lesk	6
Hustota	1,3 kg/l
Viskozita	9 – 14 Pa·s
Použitie	lakovne / autoumyvárne / detailing
Max. obrusovanie	P1200 pad z vlny / P1500 / Heavy pad (červený)
Balenie	fl'aša 250 ml a 1 l
Skladovanie	5 – 30 °C, chráňte pred mrazom a priamym slnečným žiarením

Aplikačné údaje

Leštiace nástroje	Vlnený leštiaci pad alebo Medium Cut leštiaci pad
Odporúčanie rýchlosti pre tvrdý náter	Rotačné: 800 – 1200 otáčok za minútu Orbitálne: nižší rozsah otáčok
Odporúčaný tlak	vysoký
Postup pri leštení	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pred leštením povrch dôkladne očistite produktom Menzerna Control Cleaner. 2. Pretrepte fl'ašu a naneste leštiacu pastu na leštiaci pad nasledovne (odporúčanie pre plochu 40 x 40 cm): Pad s priemerom 95 mm: 3 – 4 kvapky o veľkosti hrášku. Pad s priemerom 150 mm: 5 kvapiek o veľkosti hrášku. Pad s priemerom 180 mm: 6 – 7 kvapiek o veľkosti hrášku. 3. V prípade výrazných známkov opotrebovania laku použite Menzerna Heavy Cut penový Pad alebo Menzerna vlnený leštiaci pad. Pri rotačnom leštiacom stroji použite Menzerna pad z ovčej vlny a pri orbitálnom leštiacom stroji Menzerna vlnený pad. 4. Použite buď rotačný alebo orbitálny leštiaci stroj a použite krížovú metódu leštenia. Pri leštení aplikujte vysoký, rovnomerný tlak a produkt rozťahnite pri konštantnej nízkej rýchlosti stroja. 5. Spočiatku sa leštiaca pasta bude zdať trochu mliečna a mala by sa zapracovať, kým nebude viditeľný len mierne priehľadný / mastný film. 6. Po dokončení leštenia odstráňte všetky zvyšky utierkou z mikrovlákna bez použitia akéhokolvek tlaku. 7. Všetky známky po brúsení a používaní sú takto odstránené. Pre výnimočne lesklý povrch teraz aplikujte leštiacu pastu Menzerna Finish.

Menzerna systém

	KROK 1 Heavy Cut	KROK 2 Medium Cut	KROK 3 Finish	KROK 4 Protection
ŠTANDARDNÉ PRODUKTY	Heavy Cut Compoud 1000	Medium Cut Polish 2500	Final Finish 3000	Power Lock Ultimate Protection
ALTERNATÍVNE PRODUKTY	Heavy Cut Compoud 1100	Medium Cut Polish 2400	Super Finish 3500	Liquid Carnauba Protection
		Medium Cut Polish 2200	Super Finish Plus 3800	Sealing Wax Protection
PRÉMIOVÉ PRODUKTY	Super Heavy Cut 300		Power Protect Ultra 2in1	
	Super Heavy Cut 400			
	One-Step Polish 3in1			
PRÉMIOVÉ PADY	vlnený leštiaci pad Heavy leštiaci pad	Medium leštiaci pad	Soft leštiaci pad	Wax Foam leštiaci pad

Bezpečnostné opatrenia a likvidácia

Na požiadanie možno poskytnúť kartu bezpečnostných údajov.
Likvidujte zostávajúci produkt a obal v súlade s miestnymi nariadeniami.

Informácie v tomto technickom liste sú uvedené na základe praktických skúseností a testovaní.
Podmienky alebo metódy manipulácie, skladovania, použitia alebo likvidácie výrobku sú mimo našu zodpovednosť.



RENOJAVA s.r.o.

Jána Pavla II. 14495/1A
080 01 Prešov
Slovensko
info@renojava.sk

www.renojava.sk

Predajňa

Jána Pavla II. č. 1A
080 01 Prešov
Tel.: +421 905 941 984
info@renojava.sk

Otváracie hodiny:
Po – Pi: 8:00 – 16:30
So: 8:00 – 12:00 (apr.–okt.)

Odborné informácie

Tel.: +421 918 452 500
produkty@renojava.sk

aktualizované nov 2023