



Pigmentovaná penetračná náterová hmota na báze prírodného oleja určená na natieranie termodreva a na exotické i európske tvrdé dreveniny. Exotický olej je vhodný na terasové dosky, záhradný nábytok a drevené fasády. Krásna prírodná povrchová úprava, so zvýšenou odolnosťou proti UV žiareniu, nepraská, neodlupuje sa, odpudzuje vodu, je nelepivý, neobsahuje olovo ani iné ťažké kovy.

Vlastnosti produktu:

- krásny prirodzený povrch,
- nevytvára povrchový film,
- zvýšená odolnosť voči UV žiareniu
- jednoduchá lokálna údržba a opravy náteru,
- vodoodpudivý
- náter nepraská,
- neobsahuje olovo,
- pripravený na použitie.

Technické parametre

| | |
|--------------------------------------|--|
| Oblasť použitia | iba do exteriéru |
| Lesk | prírodný polomatný vzhľad |
| Zloženie | C10-C13 uhľovodíky, n-alkány, izoalkány, cyklické látky, < 2 % aromatické látky, C14-C18, uhľovodíky, n-alkány, izoalkány, cyklické látky, < 2 % aromatické látky, hydrogenačne ľahké destiláty (ropné). |
| Obsah sušiny | 36,7 ± 1 (% hmotnostne) |
| Viskozita (DIN4, 20 °C) | 11" ± 2 |
| Hustota (g/cm³) | 0,85 ± 0,02 |
| VOC (g/l) | Kat./podkat. A/h OR: 700g/l. Max. obsah VOC je: 533 g/l. |
| Aplikácia | štetcom, valčekom, handričkou, rúnom, namáčaním |
| Aplikačná teplota | 15 až 25 °C, pri relatívnej vlhkosti vzduchu 40 – 65 % |
| Počet náterov | 1 – 2 vrstvy |
| Výdatnosť (m²/l) | 10 – 12 m ² (mäkké drevo) 15 - 18 m ² (tvrdé drevo) (v závislosti od druhu, savosti dreva a spôsobu aplikácie) |
| Schnutie (20 °C/40 – 65 % RV) | na dotyk 4 – 6 hod. suchý 24 hod. |
| Riedenie | pripravený na použitie, neriediť |
| Skladovateľnosť | 2 roky v neotvorenom obale pri bežných skladovacích podmienkach (teplote od 5 °C do 35 °C) |
| Balenie | 0,9 l; 2,5 l; 15 l. Uchovávajte produkt dobre uzavretý, pre zabránenie oxidácie produktu. |
| Základné farebné odtiene | 3900 bezfarebný, 3901 natural, 3902 tmavý (lieskový) orech, 3903 horčicový, 3904 hnedý |

Aplikačné údaje

| | |
|--------------------------------|---|
| Príprava povrchu | Odstráňte všetky nečistoty, masotú a drevný prach z povrchu. Vlhkosť dreva by mala byť max. 20 %. |
| Odporúčanie | Dreveniny s vysokým podielom trieslovín a obsiahnutých látok nechajte najprv cca 3 mesiace zvetrať vplyvom počasia (slnko dážď vietor). Následne povrch ošetríte Odšedovačom Naturalis oils a natrite Exotickým olejom. |
| Nový drevený povrch | obrúste brúsny papierom P80/P120. Dôkladne vyčistite prach z brúsenia. |
| Staré nenatierané drevo | obrúste brúsny papierom P80/P120 alebo očistite povrch dreva pomocou Odšedovača dreva Naturalis Oils. |

| | |
|--|--|
| Natierané drevené povrchy | Nikdy neaplikujte produkt na predtým nalakované povrchy. Staré nátery/laky (okrem predošlého náteru Exotickým olejom) musia byť kompletne odstránené obrúsením povrchu. Dôkladne odstráňte vzniknutý prach z brúsenia. |
| Aplikácia | Pred použitím produkt dôkladne premiešajte a skontrolujte jeho homogenitu. Počas aplikácie olej občas premiešajte. Zabezpečte dostatočné vetranie. Produkt je pripravený na použitie, nepotrebuje riedenie. Neaplikujte na priamom slnku alebo daždi. |
| Záhradný nábytok | Naneste výrobok v jednej vrstve štetcom, valčekom, handričkou, alebo namáčaním. Prebytočný olej stiahnite vhodnou textíliou, prípadne štetcom. |
| Podlahy a terasové dosky | Naneste produkt štetcom, valčekom, handričkou, alebo namáčaním. Pre dosiahnutie krajšieho vzhľadu, prebytočný olej stiahnite vhodnou textíliou. Počkajte najmenej 24 hodín medzi dvoma nátermi. Nanášajte v smere vlákien dreveniny pre získanie homogénneho vzhľadu. Ošetrovaný povrch je pochôdzny po 24 hodinách. |
| Údržba povrchu (ak bol povrch predtým ošetrovaný Naturalis Oils Exotickým olejom) | Vyčistite povrch od špiny a mastnoty a urobte jemné prebrúsenie pôvodného olejovaného náteru (P120) Dôkladne odstráňte vzniknutý prach. Opakujte proces ako je popísaný v časti Aplikácia. Údržba by sa mala vykonávať pravidelne na začiatku sezóny, keď povrch vykazuje známky opotrebovania. |
| Čistenie náradia | Riedidlom a čističom štetcov Naturalis Oils alebo minerálnym liehom. |
| DÔLEŽITÉ UPOZORNENIE | Olejom nasiaknuté textílie (utierky, handričky) sa môžu samovznietiť! Preto ich namočte do nádoby s vodou a následne zneškodnite. |

Certifikáty

EN 71-3 Osvedčenie o bezpečnosti hračiek.

Výstražné a bezpečnostné opatrenia a likvidácia

Výstražné a bezpečnostné pokyny



NEBEZPEČENSTVO

Horľavá kvapalina a pary. Môže byť smrteľný po požití a vniknutí do dýchacích ciest. Škodlivý pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami. Uchovávajte mimo dosahu tepla/iskier/otvoreného ohňa/horúcich povrchov. Nefajčite. Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre. Po požití: okamžite zavolajte Národné toxikologické informačné centrum alebo lekára. Pri kontakte s pokožkou (alebo vlasmi): Odstráňte/vyzlečte všetky kontaminované časti odevu. Pokožku ihneď opláchnite vodou/sprchou. Nevyvolávajte zvracanie. Uchovávajte na dobre vetranom mieste. Uchovávajte v chlade.

Likvidácia obalov a odpadov Likvidujte podľa platnej miestnej/národnej legislatívy.

Informácie v tomto technickom liste sú orientačné a sú uvedené na základe praktických skúseností a testovaní. Podmienky alebo metódy manipulácie, skladovania, použitia alebo likvidácie výrobku sú mimo zodpovednosť distribútora.



RENOJAVA s.r.o.
Bulharská 26
080 01 Prešov
Slovensko
renojava@renojava.sk

www.renojava.sk

Predajňa
Jána Pavla II. č. 1A
080 01 Prešov
Tel.: +421 905 941 984
predajna@renojava.sk

Otváracie hodiny:
Po – Pi: 8:00 – 16:30
So: 8:00 – 12:00

Odborné informácie
Tel.: +421 918 452 500
produkty@renojava.sk

www.naturalisoils.sk

aktualizované jún 2021