

INTERIÉR



Tvrdý voskový olej sa používa na ošetrovanie všetkých druhov parkiet a nábytku v interiéri s normálnym i vysokým zaťažením. Drevo ošetrené tvrdým voskovým olejom má vodoodpudivé vlastnosti, vysokú oteruvzdornosť a zabraňuje usadzovaniu nečistôt. Materiál sa jednoducho aplikuje, rýchlo zasychá a dobre a rovnomerne sa rozotiera..

Technické parametre

Zloženie	zmes tvrdého voskového oleja, sikatív a rozpúšťadla		
Vzhľad	polomatný		
Obsah sušiny	80 %		
Výdatnosť	1 liter na cca 12 – 20 m ² (v závislosti od druhu a savosti dreva)		
Aplikačná teplota	20 – 25 °C (nenatierať pod 5 °C, klesajúca teplota predlžuje čas schnutia a zhoršuje rozotierateľnosť)		
Skladovateľnosť	2 roky od dátumu výroby, +5 až +25 °C v originálnom uzavretom obale – odporúčame skladovať uzáverom dole. Obsah otvoreného balenia môže po dlhšej dobe zatvrdnúť		
Balenie (v litroch)	0,9; 2,5; 5, 10		
Základné farebné odtiene	4000 bezfarebný	4108 gaštan	4115 perleťový šedý tmavý
	4100 biely	4109 tík	4118 jedľová zeleň
	4102 svetlý dub	4110 orech	4120 púdrový ružový
	4103 dub rustikálny	4111 mahagón	4121 belasý biely
	4104 pínia	4112 palisander	
	4106 vlašský orech	4113 vidiecky šedý	
	4107 čerešňa	4114 antracitový šedý	

Aplikačné údaje

Príprava povrchu	Drevo určené na ošetrovanie musí byť suché a čisté. Prípadné zašednuté miesta vybrúste brúsny papierom P120 – P150. Chyby brúsenia sú u olejovaných povrchov obzvlášť zreteľné.
Profesionálna aplikácia	Tvrdý voskový olej sa často nanáša aj na už naolejované povrchy. Ako základný olej môžete použiť Impregnačný olej. Obsah balenia dobre premiešajte. Nanášajte rovnomerne v tenkej vrstve štetcom, valčekom z mikrovlákná alebo kovovou stierkou. Nechajte olej 30 min. vsiaknuť a následne preleštite červeným padom (môžete použiť tanierovú brúsku). Prípadné zdvihnutie vlákien dreva po prvej vrstve odstráňte ľahkým prebrúsením P320. Štandardne ne podlahe medzibrus nie je potrebný iba na nábytkových plochách.
Hobby aplikácia	Nanášajte rovnomerne v tenkej vrstve štetcom alebo valčekom z mikrovlákná. Nechajte olej 30 min. vsiaknuť a následne zotrite prípadné vlhké miesta handričkou alebo červeným padom. Prípadné zdvihnutie vlákien dreva po prvej vrstve odstráňte ľahkým prebrúsením zrnitosťou P320. Štandardne ne podlahe medzibrus nie je potrebný iba na nábytkových plochách.

Počet vrstiev	Náter podľa potreby zopakujte. Druhú vrstvu aplikujte po cca 24 hod. v tenkej vrstve rovnakým spôsobom ako prvú vrstvu. Následne, ak je potrebné, preleštite bielym padom. Počas aplikácie a schnutia zabezpečte dostatočné vetranie.
Doba schnutia	cca 24 hod. (závisí od teploty a vlhkosti prostredia)
Údržba	odporúčame pravidelnú údržbu 1 x za 2 roky
Kompatibilita	môžete použiť na už naolejované povrchy
Čistenie	Povrchy s úpravou Naturalis sú ľahko udržiavateľné. Hrubé nečistoty odstráňte metlou a zmetákom. Následne očistite handričkou za vlhka. Po vyschnutí podľa potreby naneste vrstvu Naturalis.
DÔLEŽITÉ UPOZORNENIE	Olejom nasiaknuté textilie (utierky, handričky) sa môžu samovznietiť! Preto ich ihneď po použití namočte do nádoby s vodou.

Bezpečnostné opatrenia a likvidácia

	Všetky bezpečnostné pokyny nájdete v Karte bezpečnostných údajov.
Likvidácia obalov a odpadov	Zvyšok materiálu po vyschnutí odovzdajte na mieste určenom obcou k ukladaniu komunálneho odpadu. Likvidujte podľa platnej miestnej/národnej legislatívy.

Informácie v tomto technickom liste sú orientačné a sú uvedené na základe praktických skúseností a testovaní. Podmienky alebo metódy manipulácie, skladovania, použitia alebo likvidácie výrobku sú mimo zodpovednosť distribútora.

RENOJAVA



RENOJAVA s.r.o.
Jána Pavla II. 14495/1A
080 01 Prešov
Slovensko
renojava@renojava.sk

www.renojava.sk

Predajňa
Jána Pavla II. č. 1A
080 01 Prešov
Tel.: +421 905 941 984
predajna@renojava.sk

Otváracie hodiny:
Po – Pi: 8:00 – 16:30
So: 8:00 – 12:00

Odborné informácie
Tel.: +421 918 452 500
produkty@renojava.sk

www.naturalisols.sk

aktualizované mar 2022