



JEDNORÁZOVÁ LAZÚRA HS PLUS



Osmo Jednorázová lazúra HS plus je dekoratívna, matná, povrchová úprava. Náter nepraská a neodlupuje sa. Je vodoodolný, obmedzuje napučiavanie a vysušenie dreva. Je odolný voči poveternostným podmienkam a UV žiareniu. Aplikuje sa jednoducho, bez základovania a prebrusovania – žiadny jemný prach.

Osmo Jednorázová lazúra HS plus má nízky obsah rozpúšťadiel, neobsahuje biocídne zložky a konzervačné činidlá. Má vysoký obsah sušiny, je vysoko výdatná. Jedným náterom v tenkej vrstve sa dá získať optimálna ochrana povrchu. Suchý povrch je bezpečný pre ľudí, zvieratá a rastliny podľa DIN 53 160. Náter je vhodný pre detské hračky EN 71.3.

FYZIKÁLNE A TECHNICKÉ PARAMETRE

OBLASTI POUŽITIA

Osmo Jednorázová lazúra HS plus je vhodná na ošetrovanie dreva v exteriéri, na prístrešky pre autá, drevené fasády, balkóny, pregoly, záhradný nábytok a záhradné domčeky. Je veľmi vhodná na renováciu starých mikroporéznych lazúr.

OBŠIAHNUTÉ LÁTKY

Na báze prírodných rastlinných olejov (slnečnicový olej), oxidu železitého a organických pigmentov, oxidu titaničitého (biely pigment), sikatív (sušiacie činidlá) a prísad. Dearomatizovaný lakový benzín (bez obsahu benzénu).

FAREBNÉ ODTIENE

- 9211 smrek biely
- 9212 strieborný topol
- 9221 borovica
- 9232 mahagón
- 9234 škandinávská červená
- 9235 červený céder
- 9236 červený smrek
- 9241 dub
- 9242 jedľovo zelený
- 9261 orech
- 9262 tík
- 9264 palisander
- 9271 ebenové drevo

FYZIKÁLNE VLASTNOSTI

Špecifická hmotnosť: 0,95 – 1,20 g/cm³

Viskozita: 18 – 26 s DIN EN ISO 2431/4 mm

Zápach: slabý, mierny, po vysušení je bez zápachu

Bod vzplanutia: > 61 °C

Balenie: 0,75; 2,5 l; 25 l

Výdatnosť: 1 l pri 1 nátere na cca 26 m², v závislosti na stave dreva. Hodnota sa vzťahuje na hladký, obrúsený povrch. Iné povrchy môžu viesť k rozdielom vo výdatnosti.

Obsah VOC: EU limitná hodnota pre tento produkt (Kat.A/e) 400 g/l VOC. Tento výrobok obsahuje VOC max. 400 g/l.

Skladovanie: 5 rokov a viac, ak je výrobok skladovaný v suchu a dobre uzavretý. Pokiaľ zhustne mrazom, skladujte ho 24 – 36 hod. pred použitím pri izbovej teplote.

APLIKAČNÉ ÚDAJE

PRÍPRAVA POVRCHU

Povrch dreva musí byť čistý a suchý (max. vlhkosť dreva 20%). Osmo Jednorázová lazúra HS Plus je pripravená na použitie. Neriedte. Pred použitím dobre premiešajte.

Pri renovácii dôkladne očistite staré povrchy dreva. Malé trhliny, väčšie škáry alebo otvory v dreve vyplňte tmelom. Povrch dreva dôkladne obrúste. Pri brúsení používajte masku proti prachu.

Pripravený povrch je ovplyvnený viacerými faktormi, vrátane stavu dreva. Z tohto dôvodu doporučujeme skúšobnú aplikáciu.

Ak sa požaduje dodatočná ochrana proti modraniu, hnilobe a hmyzu, je žiadúce predbežne ošetriť drevo Osmo WR základným náterom.

SPÔSOBY APLIKÁCIE

Naneste v tenkej vrstve plochým Osmo štetcom alebo Osmo valčekom z mikrovlákná v smere vlákien dreva a dôkladne rozotrite. Nechajte schnúť po dobu 12 hod., pri dobrom vetraní.

ČISTENIE PRACOVNÉHO NÁRADIA

Osmo Čističom štetcov (bez aromatických zlúčenín).

**DOBA SCHNUTIA**

Cca 12 hodín (pri normálnych klimatických podmienkach, 23 °C a 50% relatívnej vlhkosti vzduchu). Pri nízkych teplotách a / alebo vysokej vlhkosti vzduchu sa predlžuje doba schnutia. Pri sušení dobre vetrajte.

UPOZORNENIE

Transparentné odtiene zachovávajú viditeľný podklad a štruktúru dreva a preto sa budú farebné odtiene líšiť s ohľadom na typ dreva. Príliš intenzívne nanesenie vytvára lesklé plochy. Vplyvom poveternostným podmienok postupne miznú a vytvárajú hodvábné lesklý povrch.

Svetlé transparentné tóny poskytujú len slabú ochranu proti UV žiareniu a preto sa nedoporučuje na povrchy vystavené silnému slnečnému žiareniu. Aby sa predĺžila trvanlivosť, po dôkladnom uschnutí náteru natrite 1x Osmo UV Ochranný olej 420 bezfarebný. Pozor! U niektorých druhov drevín vplyvom poveternostných podmienok dochádza k vyplaveniu látok obsiahnutých v dreve. Z tohto dôvodu doporučujeme takéto drevo pred povrchovou úpravou nechať niekoľko týždňov zvetrať.

**BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA
A LIKVIDÁCIA****BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA**

Uchovávať mimo dosah detí. Zabráňte kontaktu s pokožkou, očami a odevom. Ak je potrebná lekárska pomoc, majte k dispozícii obal alebo etiketu výrobku. Používajte len v dobre vetranom priestore.

POZOR! Akúkoľvek použitú handričku napustenú týmto výrobkom ihneď po použití skladujte vo vzduchotesnej nádobe (nebezpečenstvo samovznietenia).

Suchý náter zodpovedá podľa DIN 4102 požiadavkám triedy B2 (normálne horľavý). Karta bezpečnostných údajov je k dispozícii na vyžiadanie.

LIKVIDÁCIA

Likvidujte zostávajúci produkt a obal v súlade s miestnym nariadením. Číslo dopadu je 08 01 11. Recyklovať sa môžu len obaly úplne vyprázdnené.

Informácie v tomto technickom liste sú orientačné a sú uvedené na základe praktických skúseností a testovaní. Podmienky alebo metódy manipulácie, skladovania, použitia alebo likvidácie výrobku sú mimo zodpovednosť distribútora.

RENOJAVA

**RENOJAVA s.r.o.**

Bulharská 26
080 01 Prešov
Slovensko
renojava@renojava.sk

www.renojava.sk

Predajňa

Jána Pavla II. č. 1A
080 01 Prešov
Tel.: +421 905 941 984
predajna@renojava.sk

Otváracie hodiny:
Po – Pi: 8:00 – 16:30
So: 8:00 – 12:00 (apr. – okt.)

Odborné informácie

Tel.: +421 915 957 199
osmo@renojava.sk

www.osmocolor.sk

aktualizované máj 2018