



REPARAČNÁ PASTA NA DREVO



Osmo Reparačná pasta na drevo je určená na opravy malých trhlín a škár v dreve. Pasta rýchlo usychá. Po dôkladnom uschnutí a prebrúsení je možné ju pretierať Osmo nátermi.

FYZIKÁLNE A TECHNICKÉ PARAMETRE

OBLASTI POUŽITIA

Osmo Reparačná pasta na drevo je vhodná pre vytmelenie malých trhlín a škár v dreve v interiéroch. Doporučujeme z dôvodu rôznorodosti drevín a materiálov z dreva vykonať skúšobnú opravu. Pri použití vo vonkajších priestoroch môže napúčanie a zmršťovanie dreva spôsobiť vypadnutie reparačnej pasty.

OBSIAHNUTÉ LÁTKY

Disperzia akrylátu, pigmenty oxidu titaničitého a oxidu železitého, rozpúšťadlo – voda.

FAREBNÉ ODTIENE

- 7300 biely
- 7301 buk
- 7302 smrek/borovica
- 7303 mahagón
- 7304 dub

FYZIKÁLNE VLASTNOSTI

Špecifická hmotnosť: 1,5 – 1,9 g/cm³

Viskozita: pastovitá

Zápach: slabý, mierny, po vysušení je bez zápachu

Bod vzplanutia: neudaný

Balenie: 100 g tuba

Výdatnosť: Neudaná. Výdatnosť závisí od veľkosti a počtu prasklín.

Obsah VOC: EU limitná hodnota pre tento produkt – neobsahuje VOC.

Skladovanie: 2 roky a viac, ak je výrobok skladovaný v suchu a dobre uzavretý. Skladujte pri teplote +5 °C až +35 °C.

APLIKAČNÉ ÚDAJE

PRÍPRAVA POVRCHU

Podklad musí byť únosný, čistý a suchý (max. vlhkosť dreva 18 %) a bez látok s oddeľujúcim účinkom (olej, tuk, vosk). Staré nátery musia byť obrúsené až na surové (svetlé) drevo.

Aplikovať len na povrch dreva, ktorý nie je vystavený mrazu a spracovať pri teplotách nad 10°C. Odporúčame v každom prípade previesť skúšobný náter!

SPÔSOBY APLIKÁCIE

Osmo Pasta na drevo je pripravená priamo na použitie. Neriediť. Naniest' stierkou, ak je potrebná vrstva hrubšia ako 1 mm neniesť niekoľkokrát v tenkej vrstve.

Odporúčame: Pastu na drevo nechať pred nanosom farby dôkladne uschnúť a povrch ľahko prebrúsiť (P 220).

ČISTENIE PRACOVNÉHO NÁRADIA

Ihneď po použití vyčistite vodou a mydlom.

DOBA SCHNUTIA

Cca 1 – 2 hodiny (pri normálnych klimatických podmienkach, 23 °C a 50 % relatívnej vlhkosti vzduchu). Pri nízkych teplotách a / alebo vysokej vlhkosti vzduchu sa predlžuje doba schnutia.

BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA A LIKVIDÁCIA

BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA

Uchovávať mimo dosah detí. Neplniť do nádob určených na jedlo, pitie alebo na potraviny. Uchovávať v dostatočnej vzdialenosti od potravín, nápojov a krmív. Nesmie preniknúť do odpadových vôd alebo do zeminy. Zabráňte úniku do kanalizácie. PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Okamžite umyte vodou a vyhľadajte lekársku pomoc.



LIKVIDÁCIA

Likvidujte zostávajúci produkt a obal v súlade s miestnym nariadením. Číslo dopadu je 08 01 02. Recyklovať sa môžu len obaly úplne vyprázdnené.

Informácie v tomto technickom liste sú orientačné a sú uvedené na základe praktických skúseností a testovaní. Podmienky alebo metódy manipulácie, skladovania, použitia alebo likvidácie výrobku sú mimo zodpovednosť distribútora.

RENOJAVA



RENOJAVA s.r.o.

Bulharská 26
080 01 Prešov
Slovensko
renojava@renojava.sk

www.renojava.sk

Predajňa

Jána Pavla II. č. 1A
080 01 Prešov
Tel.: +421 905 941 984
predajna@renojava.sk

Otváracie hodiny:
Po – Pi: 8:00 – 16:30
So: 8:00 – 12:00 (apr. – okt.)

Odborné informácie

Tel.: +421 915 957 199
osmo@renojava.sk

www.osmocolor.sk

aktualizované február 2018