



TVRDÝ VOSKOVÝ OLEJ – OPRAVNÁ A ÚDRŽBOVÁ PASTA



Ideálna pre starostlivosť a skrášenie plôch ošetrovaných Tvrdým voskovým olejom. Pasta je bezfarebná, vytvorená na báze prírodných olejov a voskov. Jednoduchá aplikácia, bez základového náteru a následného brúsenia šetrí čas aj peniaze. Je odolná voči vínu, pivu, kolovým nápojom, káve, čaju. Uschnutá pasta je neškodná pre ľudí, zvieratá a rastliny. Je vhodná aj na detské hračky.

FYZIKÁLNE A TECHNICKÉ PARAMETRE

OBLASTI POUŽITIA

Pasta je ideálna na opravu drobných poškodení pre všetky drevené povrchy, ktoré sú ošetrované Tvrdým voskovým olejom, napr. nábytok, pracovné plochy, police a pod. z masívneho dreva v interiéri. Je vhodná aj na podlahy a schody z masívneho dreva, OSB dosky, korkové podlahy a pod.

OBSIAHNUTÉ LÁTKY

Na báze prírodných olejov (slnečnicový, sójový a bodliakový) a voskov (karnaubský a kandelínový), parafínov, sikatív (sušidiel) a látok odpudzujúcich vodu. Obsahuje dearomatizovaný lakový benzín (bez obsahu benzénu).

FAREBNÉ ODTIENIE

3080 bezfarebný

FYZIKÁLNE VLASTNOSTI

Špecifická hmotnosť 0,88 – 0,95 g/cm³

Viskozita pasta

Zápach slabý, mierny, po vyschnutí je bez zápachu

Bod vzplanutia ≥ 60 °C

Balenie 75 g tuba

Výdatnosť 75 g tuba je na cca 2 – 3 m² dreva

Obsah VOC EU limitná hodnota pre tento produkt – neobsahuje VOC

Skladovanie 2 roky a viac, ak je výrobok skladovaný v suchu a dobre uzavretý. Skladujte pri teplote +5 °C až +35 °C

APLIKAČNÉ ÚDAJE

PRÍPRAVA POVRCHU

Podklad musí byť únosný, čistý a suchý. Stačí očistenie handričkou. Silno znečistené povrchy očistite Osmo Čističom v spreji 8019 a po uschnutí vytrite. Drobné trhliny, väčšie škáry alebo otvory podľa potreby obrúste alebo zatmelte, napr. Osmo Tmelom na drevo.

SÔSOBY APLIKÁCIE

Handričkou s hladkým povrchom naneste tenkú vrstvu v smere vlákien dreva. Nechajte schnúť 8 – 10 hod. pri dostatočnom vetraní. Podľa potreby opakujte 2 – 3 krát.

ČISTENIE PRACOVNÉHO NÁRADIA

Ihneď po použití vyčistite vodou a mydlom.

DOBA SCHNUTIA

Cca 8 – 10 hod. (pri normálnych klimatických podmienkach, 23 °C a 50% relatívnej vlhkosti vzduchu). Pri nízkych teplotách a/alebo vysokej vlhkosti vzduchu sa predlžuje doba schnutia.

BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA A LIKVIDÁCIA

BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA

Uchovávajte mimo dosah detí. Zabráňte kontaktu s očami, pokožkou alebo odevom. Ak je nutná lekárska pomoc, majte k dispozícii obal alebo etiketu výrobku. Používajte len v dobre vetranom priestore.

POZOR Akúkoľvek použitú handričku napustenú týmto výrobkom ihneď po použití skladujte vo vzduchotesnej nádobe (nebezpečenstvo samovznietenia).

Suchý náter zodpovedá podľa DIN 4102 požiadavkám triedy B2 (normálne horľavý). Karta bezpečnostných údajov je k dispozícii na vyžiadanie.



LIKVIDÁCIA

Likvidujte zostávajúci produkt a obal v súlade s miestnym nariadením. Číslo dopadu je 08 01 11. Recyklovať sa môžu len obaly úplne vyprázdnené.

Informácie v tomto technickom liste sú orientačné a sú uvedené na základe praktických skúseností a testovaní. Podmienky alebo metódy manipulácie, skladovania, použitia alebo likvidácie výrobku sú mimo zodpovednosť distribútora.

RENOJAVA



RENOJAVA s.r.o.

Bulharská 26
080 01 Prešov
Slovensko
renojava@renojava.sk

www.renojava.sk

Predajňa

Jána Pavla II. č. 1A
080 01 Prešov
Tel.: +421 905 941 984
predajna@renojava.sk

Otváracie hodiny:
Po – Pi: 8:00 – 16:30
So: 8:00 – 12:00 (apr. – okt.)

Odborné informácie

Tel.: +421 915 957 199
osmo@renojava.sk

www.osmocolor.sk

aktualizované máj 2018