



TVRDÝ VOSKOVÝ OLEJ 2K PURE



Osmo Tvrdý voskový olej 2K Pure je vysoko kvalitný, 2 komponentný tvrdý voskový olej bez obsahu rozpúšťadiel (a vody), určený pre profesionálne použitie. Hotový povrch je odolný voči nečistotám, vode a oderu. Jednoduchá aplikácia bez základovania a medzibrúsenia šetrí čas aj peniaze. Odpudzuje vodu, nenáchylný k zašpineniu, odolný proti ošľapávaniu. Osmo Tvrdý voskový olej 2K Pure je odolný voči vínu, pivu, kolovým nápojom, káve, čaji, ovocnej šťave, mlieku a vode; podľa DIN 68861-1A. Osmo Tvrdý voskový olej 2K Pure bol vyvinutý pre mechanickú aplikáciu.

Suchý povrch je bezpečný pre ľudí, zvieratá a rastliny podľa DIN 53 160. Náter je vhodný pre detské hračky EN 71.3.

FYZIKÁLNE A TECHNICKÉ PARAMETRE

OBLASTI POUŽITIA

Ideálny na všetky drevené podlahy ako dosky z masívneho dreva, podlahy z OSB dosiek, korkové podlahy, ako aj na povrchy nábytku. Zvlášť vhodný na ošetrovanie drevnin s vysokým podielom obsiahnutých látok (ako sú wenge, mahagón, merbau a pod.).

OBSIAHNUTÉ LÁTKY

Na báze prírodných rastlinných olejov a voskov (slnecnicový olej, sójový olej, bodliakový olej, karnaubský vosk, kandelilový vosk), parafínov, sikatív (sušiacich činidiel) a vodoodpudivých prísad. Dearomatizovaný lakový benzín (bez obsahu benzénu).

FAREBNÝ ODTIEŇ

6125 číry hodvábný

FYZIKÁLNE VLASTNOSTI

Komponent A

Špecifická hmotnosť: 0,96 – 0,98 g/cm³

Viskozita: 24 – 30 s DIN EN ISO 2431/6 mm

Zápach: slabý, mierny, po vysušení je bez zápachu

Bod vzplanutia: > 100 °C

Komponent B

Špecifická hmotnosť: 1,10 – 1,15 g/cm³

Viskozita: 40 s DIN/6 mm

Zápach: slabý, mierny, po vysušení je bez zápachu

Bod vzplanutia: > 100 °C

Balenie: 1,0 l

Výdatnosť: 1 l pri 1 nátere na cca 40 – 50 m², v závislosti na stave dreva. Hodnota sa vzťahuje na hladký, obrúsený povrch. Iné povrchy môžu viesť k rozdielom vo výdatnosti.

Obsah VOC: EU limitná hodnota pre tento produkt (Kat.A/j) 500 g/l VOC. Tento výrobok obsahuje VOC max. 50 g/l.

Skladovanie: 2 roky, ak je výrobok skladovaný v suchu a dobre uzavretý. Pokiaľ zchytne mrazom, skladujte ho 24 – 36 hod. pred použitím pri izbovej teplote. Zmiešaný produkt už nemôže byť opätovne uložený a použitý.

APLIKAČNÉ ÚDAJE

PRÍPRAVA POVRCHU

Povrch dreva musí byť čistý, suchý a nesmie byť vystavený mrazu (max. vlhkosť dreva 12%). Osmo Tvrdý voskový olej je pripravený ihneď k použitiu, neriedte. Dobré premiešajte. Zabezpečte, aby boli obe zložky úplne vyprázdnené a dôkladne vymiešané.

Staré nátery s otvorenými pórami dôkladne očistite. Staré lakové nátery a farby je nutné odstrániť. Malé trhliny, väčšie špáry alebo otvory v dreve vyplňte tmelom. Povrch dreva dôkladne obrúste, začnite hrubým brusným papierom – konečné brúsenie pre podlahu P120 – P150, nábytok P200 – P240. Pri brúsení používajte masku proti prachu. Pred aplikáciou oleja odstráňte z povrchu zametacím a vysávaním prach z brúsenia.

Pripravený povrch je ovplyvnený viacerými faktormi, vrátane stavu dreva. Z tohto dôvodu doporučujeme skúšobnú aplikáciu.

POZOR! Osmo Tvrdý voskový olej 2K Pure Komponent A je možné použiť len s tužidlom Komponent B, ktoré po zmiešaní už nemôžu byť opätovne skladované a následne použité. Spracujte do 4 – 6 hod. po pridaní tužidla.

SPÔSOBY APLIKÁCIE

Naneste na čisté a suché drevo Osmo stierkou a dobre rozotrite. Nechajte drevo absorbovať náter počas cca. 30 – 60 min. a následne vmasírujte jednotúčovým strojom so zeleným padom. Priamo potom naneste druhý náter (mokrý do mokrého) a nechajte opäť absorbovať. Následne vmasírujte jednotúčovým strojom s bielym padom. Povrch nechajte zaschnúť.

Ak leštiaci stroj zanecháva stopy pre nadmernú aplikáciu výrobku, odporúčame leštiaci kotúč otočiť alebo vymeniť.



ČISTENIE PRACOVNÉHO NÁRADIA

Osmo Čističom štetcov (bez aromatických zlúčenín).

DOBA SCHNUTIA

Cca 4 hodiny (pri normálnych klimatických podmienkach, 23 °C a 50% relatívnej vlhkosti vzduchu). Pri nízkych teplotách a / alebo vysokej vlhkosti vzduchu sa predlžuje doba schnutia. Pri sušení vetrajte. Po 24 hod. je povrch úplne vytvrdený.

UPOZORNENIE

Drevené povrchy ošetrené s Osmo Tvrdý voskový olej 2K Pure sa ľahko udržiavajú. Hrubé nečistoty odstrániť zmetákom alebo vysávačom. K čisteniu za vlhka pridať do vody koncentrát Osmo Wish Fix, plochu zotrieť mopom (nie na mokro!). K oživeniu a intenzívnemu čisteniu v prípade potreby použijť Osmo Voskovú údržbu a čistiaci prostriedok. Vyšší stupeň lesku dosiahnete, ak sa po dôkladnom uschnutí na očistené plochy tenko naniesie Osmo Vosková údržba a čistiaci prostriedok po uschnutí vyleštíte.

BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA A LIKVIDÁCIA

VÝSTRAŽNÉ UPOZORNENIA

VAROVANIE



BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA

Komponent A

Uchovávať mimo dosah detí. Zabráňte kontaktu s pokožkou, očami a odevom. PO POŽITÍ: vypláchnite ústa vodou. Nevývolávajte zvracanie. Používajte len v dobre vetranom priestore.

Komponent B

VAROVANIE. Škodlivý pre vdýchnutie. Obsahuje izokyanáty. Môže spôsobiť alergické kožné reakcie. Nevdychujte hmlu / výpary / aerosóly. Noste ochranné rukavice. Obsahuje hexametylén-1,6-diizokyanát homopolymér.

Uchovávať mimo dosah detí. Zabráňte kontaktu s pokožkou, očami a odevom. Ak je potrebná lekárska pomoc, majte k dispozícii obal alebo etiketu výrobku. Používajte len v dobre vetranom priestore.

POZOR! Akúkoľvek použitú handričku napustenú týmto výrobkom ihneď po použití skladujte vo vzduchotesnej nádobe (nebezpečenstvo samovznietenia). Suchý náter zodpovedá podľa DIN 4102 požiadavkám triedy B2 (normálne horľavý). Karta bezpečnostných údajov je k dispozícii na vyžiadanie.

LIKVIDÁCIA

Likvidujte zostávajúci produkt a obal v súlade s miestnym nariadením. Číslo dopadu je 08 01 11. Recyklovať sa môžu len obaly úplne vyprázdnené.

Informácie v tomto technickom liste sú orientačné a sú uvedené na základe praktických skúseností a testovaní. Podmienky alebo metódy manipulácie, skladovania, použitia alebo likvidácie výrobku sú mimo zodpovednosť distribútora.



RENOJAVA s.r.o.

Bulharská 26
080 01 Prešov
Slovensko
renojava@renojava.sk

www.renojava.sk

Predajňa

Jána Pavla II. č. 1A
080 01 Prešov
Tel.: +421 905 941 984
predajna@renojava.sk

Otváracie hodiny:
Po – Pi: 8:00 – 16:30
So: 8:00 – 12:00 (apr. – okt.)

Odborné informácie

Tel.: +421 915 957 199
osmo@renojava.sk

www.osmocolor.sk

aktualizované február 2018