



## ZÁHRADNÁ A FASÁDNA FARBA



Osmo Záhradná a fasádna farba je krycia farba na drevo, ktorá je odolná vonkajším poveternostným podmienkam a UV žiareniu. Je priedušná a odolná voči vode. Uschnutý náter je nezávadný pre ľudí, zvieratá a rastliny (odolný voči slinám a potu podľa DIN 53160, vhodný na detské hračky podľa EN 71.3).

### FYZIKÁLNE A TECHNICKÉ PARAMETRE

#### OBLASTI POUŽITIA

Farba na akékoľvek drevo vo vonkajšom prostredí, na balkóny, drevené okenice, ploty, záhradné domčeky, nábytok, na prístrešky a pod.

#### OBSIAHNUTÉ LÁTKY

Na báze polymérnej disperzie, oxidu titaničitého (biely pigment), oxidov železa a organických pigmentov, aditív a konzervačných látok (MIT/BIT). Je riediteľná vodou.

#### FAREBNÉ ODTIENE

7103	signálna žltá, RAL 1003
7119	sivobéžová, RAL 7119
7262	čistá biela, RAL 9010
7283	jedľovozelená, RAL 6009
7500	dopravná biela, RAL 9016
7505	hlbokočierna, RAL 9005
7511	červenohnedá, RAL 3011
7519	Capri modrá, RAL 5019
7530	ohnivočervená, RAL 3000
7535	svetlosivá, RAL 7035
7542	dopravná sivá, RAL 7042
7629	mätovozelená, RAL 6029
7716	antracitovosivá, RAL 7016
7738	achátovosivá, RAL 7738
7817	čokoládovo hnedá, RAL 8017

#### FYZIKÁLNE VLASTNOSTI

**Viskozita:** 30 – 40 s, (DIN 53211/4 mm), hustá kvapalina  
**Zápach:** slabý, mierny, po vyschnutí je bez zápachu  
**pH hodnota:** 7,5 – 8,5  
**Bod vzplanutia:** neuvedený  
**Výdatnosť:** 1 l na cca 16 m<sup>2</sup>/ 1 náter, výdatnosť produktu závisí od charakteristiky ošetrovaného povrchu. Uvedená

hodnota sa vzťahuje na hladké povrchy. Iné povrchy môžu viesť k rozdielom vo výdatnosti.

**Obsah VOC:** EU limitná hodnota pre tento produkt (Kat./podkat. A/d) 130 g/l VOC. Tento výrobok obsahuje VOC max. 130 g/l.

**Skladovanie:** 2 roky a viac, ak je výrobok skladovaný v suchu a dobre uzavretý. Nevystavujte pôsobeniu mrazu alebo teplotám vyšším ako 30 °C.

**Balenie:** 0,75 l; 2,5 l

### APLIKAČNÉ ÚDAJE

#### PRÍPRAVA POVRCHU

Povrch dreva musí byť čistý, suchý a nesmie byť pokrytý námrazou (minimálna teplota pre aplikáciu náteru je +5 °C, max. 18 % vlhkosť dreva). Ak sa vyžaduje ďalšia ochrana dreva proti zamodraniu, hnilobe alebo drevokaznému hmyzu, ošetríte drevo najprv prípravkom Osmo WR impregnáciou.

*\* Výrobky s obsahom biocídov používajte bezpečne. Pred použitím vždy prečítajte označenie a informácie o výrobku.*

Osmo Záhradná a fasádna farba je pripravená priamo na použitie, neriedte. Pred použitím dobre premiešajte. Ak je to možné, aplikujte prvý náter zo všetkých strán ešte pred zmontovaním. staré zle prilnavé nátery je potrebné očistiť a obrúsiť. Pri brúsení používajte ochrannú masku proti prachu (všeobecné opatrenie).

#### SPÔSOBY APLIKÁCIE

Prvý náter naneste v tenkej vrstve v smere vlákien dreva a dôkladne rozotrite pomocou Osmo plochého štetca alebo Osmo valčeka z mikrovlákna alebo náter nastriekajte. Ponechajte schnúť pri dobrom vetraní 3 – 4 hodiny. Potom zaschnutý povrch prebrúste a vykonajte druhý náter v tenkej vrstve. Pri renováciách spravidla postačí jeden náter.

#### ČISTENIE PRACOVNÉHO NÁRADIA

Vyčistite ihneď po použití pomocou vody a mydla.

#### DOBA SCHNUTIA

Približne 3 – 5 hod. (pri bežných klimatických podmienkach, 23 °C a 50 % relatívnej vlhkosti vzduchu). Pri nízkych teplotách a vysokej vlhkosti vzduchu sa doba schnutia predlžuje. Zabezpečte dostatočné vetranie.

**UPOZORNENIE**

Pri niektorých druhoch dreva, pokiaľ sú vystavené poveternostným vplyvom, môže dochádzať k prirodzenému vymývaniu vo vode rozpustných pigmentových zložiek dreva. Tropické drevo a drevo s veľkým obsahom vymývateľných látok (dub, agát, smrekovec atď.) nechajte najprv dôkladne zvetrať. Tým bude zabezpečené, že náter optimálne prilne.

**BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA  
A LIKVIDÁCIA****VAROVANIE****VÝSTRAŽNÉ UPOZORNENIA**

Obsahuje: 1,2- benzizotiazol-3(2H)-ón, (BIT) a 2-metyl-2H-izotiazol-3-ón (MIT)

**BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA**

Uchovávajúte mimo dosah detí. Používajte ochranné rukavice. Kontaminovaný odev vyzlečte a pred ďalším použitím vyperte. **PRI KONTAKTE S POKOŽKOU:** Umyte veľkým množstvom vody. Pri podráždení pokožky, vyhľadajte lekársku pomoc / starostlivosť. Ak je potrebná lekárska pomoc, majte k dispozícii obal alebo etiketu výrobku. Na požiadanie je k dispozícii bezpečnostný list.

**POZOR!** Pri aplikácii nástrekom hrozí nebezpečenstvo vdýchnutia produktu do pľúcnych lalôčikov. **Nevdychujte pary alebo aerosóly.**

Karta bezpečnostných údajov je k dispozícii na vyžiadanie.

**LIKVIDÁCIA**

Likvidujte zostávajúci produkt a obal v súlade s miestnym nariadením. Číslo dopadu je 08 01 12. Recyklovať sa môžu len obaly úplne vyprázdnené a vyčistené.

Informácie v tomto technickom liste sú orientačné a sú uvedené na základe praktických skúseností a testovaní. Podmienky alebo metódy manipulácie, skladovania, použitia alebo likvidácie výrobku sú mimo zodpovednosť distribútora.

# RENOJAVA

**RENOJAVA s.r.o.**

Bulharská 26  
080 01 Prešov  
Slovensko  
renojava@renojava.sk

www.renojava.sk

**Predajňa**

Jána Pavla II. č. 1A  
080 01 Prešov  
Tel.: +421 905 941 984  
predajna@renojava.sk

Otváracie hodiny:  
Po – Pi: 8:00 – 16:30  
So: 8:00 – 12:00 (apr. – okt.)

**Odborné informácie**

Tel.: +421 915 957 199  
osmo@renojava.sk

www.osmocolor.sk

aktualizované dec 2022