

TECHNICKÝ LIST

RENOCERAMIC

KERAMICKÝ INTERIÉROVÝ LAK



Špeciálny priehľadný náter na vnútorné steny s odolnosťou blížiacou sa keramickým povrchom.

Vlastnosti produktu

Ako konečný, priehľadný náter na viac namáhané časti stien, kde sa vyžaduje extra odolnosť voči opotrebovaniu, špíne a vode. Ideálny pre kuchyne, toalety a kúpeľne. Schválený pre vodoodolné nátery stien v sprchových kútoch, pri vaniach a výlevkách. Spĺňa požiadavky Ministerstva zdravotníctva SR a ČR pre hladké a ľahko umývateľné nátery stien. Ako základ pod lak sú najlepšie rovnomerne savé, tvrdé a hladké podklady s kvalitnými disperznými, resp. silikátovými nátermi odolnými voči mokrému oderu, triedy 3-1 podľa EN 13 300, biele alebo natónované do veľmi svetlých farebných odtieňov. Vhodné podklady: priamo na všetky rovnomerne savé, tvrdé a hladké podklady ako betón, kamenné dyhy, priznané tehly, neglazované obklady a drevené obloženia vnútorných stien. Možno ho použiť na tapety odolné voči vlhkosti.

Limity

Produkt nie je vhodný na podklady vyžadujúce vysokú priepustnosť vodných pár, ako napríklad sanačné a vápenné omietky. Produkt nie je určený na plochy, ktoré sú permanentne vystavené pôsobeniu vody. Odolnosť laku je poznateľne oslabená v prípade aplikácie na mäkkšie podklady. Pri aplikácii laku na savé nátery natónované do sýtejších farieb môže dôjsť k výraznejšej zmene farebného odtieňa podkladu alebo k vzniku škvrín, preto je v takýchto prípadoch nutné vykonať najskôr skúšku na menšej ploche. Bezfarebný lak nie je vhodný na použitie v exteriéri.

Technické parametre

Odtieň	bezfarebný
Zloženie	špeciálne polymérne disperzie, prísady, voda
Sušina	min. 20 %
Viskozita	min. 1200 mPa.s.
Prídržnosť k podkladu	min. 0,25 MPa (STN 73 2577)
Ekvivalentná difúzna hrúbka	cca 1 m (EN ISO 7783-2)
Oder za mokra	trieda 1 (EN 13300)
Stupeň lesku	polomatný (EN 13300)
Vodotesnosť	vyhovuje norme ČSN 73 2578
Zdravotná bezpečnosť	vyhovuje norme EN 71-3

Aplikačné údaje a údržba

Podmienky aplikácie	aplikačná teplota 5 - 30 °C, relatívna vlhkosť vzduchu do 80.
Doba schnutia/vrstva	4 – 6 hodín (20 °C, 65 % relatívna vlhkosť vzduchu). Nižšia teplota vzduchu a vyššia relatívna vlhkosť predlžujú dobu schnutia.
Požiadavky na podklad	podklad musí byť suchý, pevný, dostatočne vyzretý - zbavený všetkých nečistôt, mastnoty, výkvetov, starých nesúdržných náterov a prachových častíc.
Príprava podkladu	pri aplikácii priamo na savé, ešte nemaľované podklady, ako kamenné dyhy, betón a drevo, vykonajte základný náter lakom zriedeným vodou v pomere 1:1.
Príprava materiálu	obsah dôkladne premiešajte. V prípade aplikácie na umývateľné farby môžete pridať do 5 % vody.

Nanášanie materiálu

aplikujte valčekom, štetcom alebo striekaním v 2 až 3 tenkých vrstvách. Volba parametrov pri striekaní závisí od individuálnych parametrov a vlastností zariadení. Odporúčame vždy vykonať skúšobný náter.

Čistenie náradia

pracovné náradie umyte ihneď po použití vodou.

Údržba

čistenie náteru je možné až po jeho úplnom vytvrdnutí, cca po 28 dňoch. Povrch čistite vodou alebo neutrálnym čistiacim prostriedkom (pH 6-8); mäkkým štetcom, špongiou alebo handrou.

Balenie, výdatnosť, skladovanie

Balenie

v plastových obaloch, 1 a 4,8 kg a 15 kg

Výdatnosť

1 kg = 6 - 7 m², 4,8 kg = 30 - 35 m², 15 kg = 90 - 100 m²; výdatnosť je uvedená pre 2 nátery.

Skladovanie

odporúčame pri teplote +5 °C až +25 °C.

Chráňte pred mrazom, priamym slnečným žiarením a sálavým teplom.

Produkt si zachováva svoje vlastnosti v pôvodnom, neotvorenom obale 12 mesiacov od dátumu výroby, ktorý je uvedený na obale.

Bezpečnostné opatrenia a likvidácia

Bezpečnostné opatrenia

Dbajte na bezpečnostné pokyny a značenia, ktoré sú uvedené na etikete výrobku. Úplné a presné znenie je uvedené v Karte bezpečnostných údajov, ktorá je k dispozícii na vyžiadanie. Zneškodňovanie odpadov: kód odpadu 08 01 20, kód obalu 15 01 02.

Informácie v tomto technickom liste sú orientačné a sú uvedené na základe praktických skúseností a testovaní. Podmienky alebo metódy manipulácie, skladovania, použitia alebo likvidácie výrobku sú mimo zodpovednosť distribútora.



RENOJAVA s.r.o.

Jána Pavla II. 14495/1A
080 01 Prešov
Slovensko
renojava@renojava.sk

www.renojava.sk

Predajňa

Jána Pavla II. č. 1A
080 01 Prešov
Tel.: +421 905 941 984
predajna@renojava.sk

Otváracie hodiny:
Po – Pi: 8:00 – 16:30
So: 8:00 – 12:00

Odborné informácie

Tel.: +421 918 452 500
produkty@renojava.sk

aktualizované okt 2022