

TECHNICKÝ LIST

# RENOSTONE

## OCHRANA KAMEŇA



Impregnačný vodoodpudivý náter na ochranu kameňa a betónu v exteriéri. Použiteľný na cement, betón, bridlice, lícové tehly, terakotu, vápenec, pemzu, neleštený prírodný a umelý kameň. Je vhodný aj pri rekonštrukciách historických objektov. Nie je vhodný na podlahy.

### Vlastnosti produktu:

- bezfarebná ochrana, nemení vzhľad povrchu kameňa,
- nevytvára povrchový film,
- svojou vysokou vodoodpudivosťou chráni voči poškodeniu mrazom,
- chráni povrch voči dažďu, prachu a zvetrávaniu,
- znižuje kriedovatenie povrchu,
- povrch je priedušný,
- pripravený rovno na použitie.

### Technické parametre

<b>Oblasť použitia</b>	iba na použitie v exteriéri	
<b>Zloženie</b>	na vodnej báze	
<b>Viskozita</b> (DIN4, 20 °C)	10 ± 2	
<b>Hustota</b> (g/cm <sup>3</sup> )	1 ± 0,02	
<b>VOC</b> (g/l)	0,5	
<b>Aplikácia</b>	štetcom, valčekom, striekaním	
<b>Aplikačná teplota</b>	15 až 25 °C, pri relatívnej vlhkosti vzduchu 40 – 65 %	
<b>Počet náterov</b>	2 vrstvy (mokrý do mokrého)	
<b>Výdatnosť</b> (m <sup>2</sup> /l)	tehly a brikety na báze piesku/vápna/hliny	1,5 m <sup>2</sup>
	lícové tehly/obklad (klinker)	8,5 m <sup>2</sup>
	vápenec	3,5 m <sup>2</sup>
	pemza	5 m <sup>2</sup>
	betón a cement	5 m <sup>2</sup>
	bridlice	12 – 15 m <sup>2</sup>
<b>Schnutie</b> (20 °C/40 – 65% RV)	24 hod.	
<b>Riedenie</b>	pripravený na použitie, neriediť	
<b>Skladovateľnosť</b>	2 roky v neotvorenom obale pri teplote od 5 °C do 35 °C. Chráňte pred mrazom.	
<b>Balenie</b>	5 l; 15 l	

### Certifikáty

**EN 71-3** Osvedčenie o bezpečnosti hračiek.

### Aplikačné údaje

**Príprava povrchu** Odstráňte špinu a prach z povrchu.  
Pokiaľ je potrebné, dôkladne vyčistite povrch od oleja, mastnoty, hrdze, plesní či machu.

- Opravte praskliny a vypadané časti povrchu.  
Neaplikujte na povrchy, ktoré boli natierané iným produktom.  
Ošetrovaný povrch musí byť pred aplikáciou suchý.
- Aplikácia** Produkt je pripravený rovno na použitie, neriediť!  
Pred použitím náter dôkladne premiešajte a skontrolujte jeho homogenitu.  
Aplikujte 2 nátery štetcom, valčekom alebo striekaním. 2. náter aplikujte skôr než 1. náter vyschne (mokrý do mokrého).  
Nechajte úplne vyschnúť 24 hod.  
Ak začne počas aplikácie pršať, prikryte aplikovaný povrch a nechajte ho úplne vyschnúť.
- Pokyny** Nie je vhodný na podlahy.  
Keď produkt nepoužívate, majte ho vždy uzavretý.  
Neaplikujte v daždi a na priamom slnku.
- Čistenie náradia** Použité náradie po aplikácií očistite mydlom a veľkým množstvom teplej vody.

## Bezpečnostné opatrenia a likvidácia

---

- Bezpečnostné opatrenia** Po manipulácii si starostlivo umyte ruky. Noste ochranné rukavice, ochranné okuliare a ochranu tváre.  
**Obsahuje:** siloxán.
- Likvidácia obalov a odpadov** Zneškodnite obsah/nádobu v súlade s miestnou/národnou legislatívou.

---

Informácie v tomto technickom liste sú orientačné a sú uvedené na základe praktických skúseností a testovaní. Podmienky alebo metódy manipulácie, skladovania, použitia alebo likvidácie výrobku sú mimo zodpovednosť distribútora.

RENOJAVA



**RENOJAVA s.r.o.**  
Jána Pavla II. 14495/1A  
080 01 Prešov  
Slovensko  
renojava@renojava.sk

www.renojava.sk

**Predajňa**  
Jána Pavla II. č. 1A  
080 01 Prešov  
Tel.: +421 905 941 984  
predajna@renojava.sk

Otváracie hodiny:  
Po – Pi: 8:00 – 16:30  
So: 8:00 – 12:00

**Odborné informácie**  
Tel.: +421 918 452 500  
produkty@renojava.sk

aktualizované sep 2022