

Technický list



KWASNY – SPRAY MAX- 1K Základ plnicí

číslo výrobku: 0006680271

PŘEDNOSTI VÝROBKU:

- Jednoduchá a časově úsporná aplikace
- Výborná protikorozní ochrana
- Může být také aplikován na mokrý podklad
- Rychleschnoucí
- Může být přelakován vodouředitelnými základními laky

ZPRACOVÁNÍ:

Bezpečnostní opatření:



V případě potřeby použít osobní ochranné prostředky.

Typ polomasky: A2/P2, Ochranné rukavice např. Latex nebo Nitril.

Možné podklady:

Ocel, pozinkovaná ocel, hliník

Plasty vyztužené skleněnými vlákny

Vytvrzené staré lakování

Podklady vyrobené z polyesteru

Snášlivost s podkladem nejprve vyzkoušejte na podobném vzorku.

Příprava podkladu:




Důkladně odmastit a očistit.

Lakování pouze na suché a bezprašné podklady.


Technický list

Před použitím:



Před použitím nádobu důkladně protřepat minimálně 2 min.

Schnutí:



Proti prachu: 10- 12 min. při 20 °C

Na dotek: cca. 15 min. při 20 °C

K broušení: 25 min. při 20 °C

Po použití:



Nádobu po použití otočit dnem vzhůru a trysku zmáčknout tak dlouho, dokud nevystupuje pouze vzduch bez barvy.

Likvidace:

Zcela vyprázdněnou nádobu lze likvidovat nebo recyklovat jako kovový odpad. Nádobu se zbytky starých barev odevzdejte ve sběrném místě pro zvláštní nebo nebezpečné odpady.

TECHNICKÉ ÚDAJE:

Základní suroviny: Kombinace polyvinylbutyralu a epoxidových pryskyřic.
Produkt obsahuje kyselinu fosforečnou.

VOC - obsah: < 820 g/l (dóza včetně hnacího plynu)

Označení: viz. Bezpečnostní list

Obsah pevných částic: 23-26%

Skladování:



60 měsíců od data výroby/20°C

Na suchém místě při teplotách mezi 15-25°C. Vlhkost nepřesahuje 60%. Dózu uchovávat ve svislé poloze, na suchém místě, chránit proti chemickým a mechanickým vlivům. Je nutné dodržovat bezpečnostní upozornění na dóze, stejně jako je třeba dodržovat zákonná ustanovení pro skladování a likvidaci.

Technický list

www.makocolor.cz

Tyto informace jsou založeny na našich současných znalostech a informují o našich produktech a jejich možných aplikacích. Proto by neměly být pokládány za záruku konkrétních vlastností produktu nebo jejich vhodnosti pro konkrétní aplikaci. Varování nacházející se na výrobku etikety musí být dodrženy. Všechna existující vlastnická práva musí být zohledněna.