



## Technický list COLOR SPRAY

Vysokokvalitný akrylátový sprej, v niekoľkých odtieňoch RAL, určený na jednoduchú aplikáciu na všetky povrchy, ako je napr. drevo, papier, sklo, lepenka, betón, keramika. Farebný sprej Zinga je špeciálne vyvinutý pre dobrú kompatibilitu v systéme Zinga.

### FYZIKÁLNE A TECHNICKÉ PARAMETRE

#### Tekutý produkt

Zloženie	uhľovodíky, pojivo
Pohonná hmota	n-bután, propán
Hustota	0,698 kg/dm <sup>3</sup> (± 0,05) pri 20 °C
Obsah pevných častíc	26 % hmotnostných (biely); 45 % objemových (biely)
Bod vzplanutia	5 °C
VOC	683 g/l

#### Suchý film

Farba a lesk	<b>1023</b>	(dopravná žltá) saténový lesk
	<b>2010</b>	(signálna oranžová) saténový lesk
	<b>3001</b>	(signálna červená) saténový lesk
	<b>5005</b>	(signálna modrá) saténový lesk
	<b>6032</b>	(signálna zelená) saténový lesk
	<b>9016</b>	(dopravná biela) matný a saténový lesk
	<b>9017</b>	(dopravná čierna) matný a saténový lesk
Tepelná odolnosť	-20 °C až +100 °C. Pre bielu a čiernu farbu do +150 °C.	
Balenie	400 ml sprej	
Skladovanie	2 roky v originálnom neotvorenom obale, na suchom mieste, pri teplotách +5 °C až +35 °C. Odporúčaná izbová teplota je +18 °C.	

### APLIKAČNÉ ÚDAJE

#### Príprava povrchu

Uistite sa, že je povrch bez prachu, mastnoty, hrdze alebo špiny.

### PRACOVNÝ POSTUP

#### Aplikácia

Pred použitím dobre potraste. Striekajte rovnomerne zo vzdialenosti cca 30 cm. Po skončení, otočte hore dnom a na pár sekúnd stlačte ventil.

Color Spray môže byť aplikovaný priamo na náterový systém Zinga.

### ĎALŠIE INFORMÁCIE

Teoretická výdatnosť	11,25 m <sup>2</sup> /l pri hrúbke filmu 40 µm
Schnutie	na dotyk 10 min., úplne uschnutý cca 30 min.

## Bezpečnostné upozornenia

Pre bližšie informácie ohľadom zdravia a bezpečnosti pri používaní Vám na požiadanie dodáme Kartu bezpečnostných údajov (KBÚ).

## Likvidácia odpadu

Použitý a vyprázdnený obal odovzdajte na zberné miesto pre obalové odpady. Obaly so zbytkom produktu odovzdajte na miesto určené pre manipuláciu s nebezpečným odpadom. Zneškodnite podľa platnej regionálnej a národnej legislatívy.

Informácie v tomto technickom liste sú orientačné a sú uvedené na základe praktických skúseností a testovaní. Podmienky alebo metódy manipulácie, skladovania, použitia alebo likvidácie výrobku sú mimo našu zodpovednosť. Všetky nároky týkajúce sa nedostatkov, musia byť vykonané do 7 dní od obdržania tovaru s uvedením produktovej šarže. Vyhradzuje si právo na zmenu údajov. Tento list nahrádza všetky predchádzajúce technické listy.

RENOJAVA



### RENOJAVA s.r.o.

Bulharská 26  
080 01 Prešov  
Slovensko  
renojava@renojava.sk

[www.renojava.sk](http://www.renojava.sk)

### Predajňa

Jána Pavla II. č. 1A  
080 01 Prešov  
Tel.: +421 905 941 984  
predajna@renojava.sk

Otváracie hodiny:  
Po – Pi: 8:00 – 16:30  
So: 8:00 – 12:00 (apr. – okt.)

### Odborné informácie

Tel.: +421 918 452 500  
produkty@renojava.sk

[www.zinga.sk](http://www.zinga.sk)

aktualizované  
august 2018